

# tesa® 7133

## Informații Despre Produs



Bandă de protecție și mascare pentru suprafețele interioare ale automobilelor

### Descriere produs

tesa® 7133 este o bandă autoadezivă din polipropilenă cu un adeziv din cauciuc natural.

tesa® 7133 poate fi utilizată și ca bandă de protecție temporară și detașabilă pentru suprafețele interioare, fără rezistență la UV. Pentru această aplicație, substraturile vizate sunt suprafețele din sticlă și piesele din plastic cu nivel ridicat de energie, cum ar fi PC sau ABS.

### Caracteristici

- Suport subțire cu o rezistență la temperaturi de până la 120 °C/1 h
- Suport PP fără capacitate de adaptare pentru aplicații în linie dreaptă
- Adeziv natural care aderă la sticlă și piese de plastic cu energie de suprafață ridicată
- Suportul subțire de 80 μm permite crearea de linii subțiri de separare a vopselei.
- Cu o rezistență la temperaturi de până la 120 °C, tesa® 7133 poate fi utilizată în aplicații de mascare cu o expunere la temperaturi joase sau medii.

### Aplicații

tesa® 7133 este potrivită pentru diverse tipuri de mascare și pentru aplicații temporare de protecție a suprafețelor interioare.

Exemple de aplicații sunt:

- Mascarea liniilor drepte în timpul vopsirii multicolore la temperaturi scăzute până la medii
- Protecție temporară împotriva murdăriei și deteriorării pieselor din plastic vopsite și nevopsite (ABS, PC, PMMA)

Pentru a asigura cea mai bună performanță posibilă, scopul nostru este de a înțelege pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate) pentru a vă recomanda cel mai potrivit produs.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

- |                    |                        |                  |       |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 80 μm |
| • Tipul adezivului | cauciuc natural        |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |          |                                      |        |
|------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| • Elongatie            | 30 %     | • Margine de culoare aprinsă         | da     |
| • Rezistența la rupere | 133 N/cm | • Rezistența la temperatură (60 min) | 120 °C |
| • Adekvat ștanțării    | da       | • Ușor de îndepărtat                 | da     |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7133>

# tesa® 7133

## Informații Despre Produs

### Aderență la

- Aderență la oțel 1.8 N/cm

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=7133>