

tesa® 52210

Informații Despre Produs



Bandă translucidă nețesută cu două fețe de 100 μm pentru aplicații de laminare de uz general

Descriere produs

tesa® 52210 este o bandă nețesută cu două fețe, prevăzută cu un adeziv acrilic pe bază de apă. Banda nețesută conformabilă este special concepută pentru aplicații de laminare de uz general. Adezivul acrilic pe bază de apă al tesa® 52210 este rezistent la temperaturi de până la 110 °C și oferă o rezistență foarte bună la lipire pe diverse substraturi, inclusiv materiale cu energie superficială scăzută. Datorită valorilor sale scăzute de emisii, este clasificată ca fiind un produs cu conținut foarte scăzut de COV și este deosebit de potrivită pentru a îndeplini cerințele de utilizare la interior, de exemplu, în industria auto.

tesa® 52210 este disponibilă în lungimi și lățimi de laminare eficiente, precum și într-o versiune de 150 μm (tesa® 52215).

Caracteristici

- Lipire inițială și aderență la dezlipire ridicate
- Putere de lipire foarte bună chiar și pe materiale cu energie superficială scăzută
- Proprietăți remarcabile de conversie și ștanțare
- Capacitate mare de a se conforma pentru a urma forme 3D dificile datorită suportului din material nețesut
- Concentrație foarte scăzută de COV totală în conformitate cu analiza VDA 278

Aplicații

- tesa® 52210 este potrivită pentru diferite tipuri de aplicații de laminare
- Laminarea materialelor de izolare sau a spumei pentru garnituri HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat)
- Lipirea substraturilor din fleece și pâslă, precum și a țesăturilor decorative
- Lamine pentru prevenirea NVH (zgomot, vibrații și discordanță) și BSR (bâzâit, scârțâit, zornăit)
- Montarea sistemelor de pardoseală

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	nețesut	• Culoare	translucid
• Tipul adezivului	acrilic pe bază de apă	• Culoarea căptușelii	maro
• Tipul căptușelii	pergamină	• Greutatea căptușelii	90 g/m ²
• Grosime totală	100 μm	• Grosimea căptușelii	80 μm

tesa® 52210

Informații Despre Produs

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	5 %	• Rezistența statica la forfecare la 23°C	mediocru
• Rezistența la rupere	10 N/cm	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C
• Adecvat ștanțării	da	• Rezistența la temperatură min.	-40 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C
• Rezistența la umiditate	bine	• Viscositate	bine

Aderență la

• Aderență la ABS (inițială)	6.1 N/cm	• Aderență la PET (după 14 zile)	7.8 N/cm
• Aderență la ABS (după 14 zile)	9.5 N/cm	• Aderență la polipropilenă (inițială)	3.2 N/cm
• Aderență la aluminiu (inițială)	3.9 N/cm	• Aderență la polipropilenă (după 14 zile)	3.6 N/cm
• Aderență la aluminiu (după 14 zile)	7.1 N/cm	• Aderență la polistiren (inițială)	7.9 N/cm
• Aderență la policarbonat (inițială)	7.3 N/cm	• Aderență la polistiren (după 14 zile)	9.4 N/cm
• Aderență la policarbonat (după 14 zile)	8.7 N/cm	• Aderență la PVC (inițială)	7.1 N/cm
• Aderență la polietilenă (inițială)	2 N/cm	• Aderență la PVC (după 14 zile)	8.5 N/cm
• Aderență la polietilenă (după 14 zile)	3 N/cm	• Aderență la oțel (inițială)	6 N/cm
• Aderență la PET (inițială)	4.3 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	11.2 N/cm

Informații suplimentare

Conform analizei VDA278 tesa® 52210 nu conține nicio substanță restricționată de reglementările GB elaborate (China), precum și de ghidul privind concentrațiile din interior al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Japonia).

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52210>