

tesa® 70465

Informații Despre Produs



Bandă Bond & Detach albă cu două fețe, de 650 µm

Descriere produs

tesa® 70465 este o bandă de montaj cu două fețe care poate fi îndepărtată prin întinderea adezivului în planul de lipire (dezlipire).

tesa® 70465 prezintă:

*grosime: 650 µm

*rezistență foarte mare a legăturii

*rezistență superioară la împingere și la șocuri

*ușor de îndepărtat chiar și după o perioadă lungă de lipire prin întinderea adezivului

Aplicații

*fixarea temporară a componentelor din dispozitivele electronice în timpul procesului de producție

*montarea permanentă a componentelor în dispozitive electronice, cu posibilitatea de a îndepărta piesele pentru reparare sau reciclare

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	nici unul	• Culoare	alb
• Tipul adezivului	specialitate	• Culoarea căptușelii	maro
• Tipul căptușelii	pergamină	• Grosimea căptușelii	72 µm
• Grosime totală	650 µm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Fără solvenți	da	• Rezistență statică la forfecare la 40°C	foarte bine
• îndepartare după 14 zile (23°C)	foarte bine	• Rezistență la temperatură durată scurtă	90 °C
• Îndepărtarea totală a reziduurilor	da	• Rezistență la temperatură pe termen lung	60 °C
• Rezistență statică la forfecare la 23°C	foarte bine		

tesa® 70465

Informații Despre Produs

Aderență la

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • Aderență la aluminiu (initială) | 18 N/cm | • Aderență la polietilenă (initială) | 12 N/cm |
| • Aderență la aluminiu (după 14 zile) | 18 N/cm | • Aderență la polietilenă (după 14 zile) | 12 N/cm |
| • Aderență la Magnesium (initial) | 16 N/cm | • Aderență la oțel (initial) | 25 N/cm |
| • Aderență la Magnesium (după 14 zile) | 16 N/cm | • Aderență la oțel (după 14 zile) | 25 N/cm |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine întăres garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=70465>