

tesa® 4580

Informații Despre Produs



Bandă spumare

Descriere produs

tesa® 4580 este o bandă adezivă cu o singură față, extrem de elastică. Este compusă dintr-un suport nețesut alb, acoperit parțial cu adeziv acrilic puternic. Permeabilitatea crescută prin partea neacoperită a suportului fac din această bandă soluția ideală pentru orice proces ce implică spumă. Banda permite trecerea aerului și a gazelor, împiedicând în același timp spuma sau solidele. Este rezistentă la umezeală și la îmbătrânire, iar adezivul acrilic asigură o rezistență excelentă la factorii de mediu precum raze UV, ozon și temperatură. tesa® 4580 se derulează ușor și se poate rupe cu mâna.

Aplicații

- tesa® 4580 este o bandă de ventilare pentru procese ce implică spumă, cum ar fi fabricarea frigiderelor
- Pentru a garanta ventilarea și a opri condensul în construcții cu pereți multipli din policarbonat sau sisteme cu geamuri multiple
- Banda se pretează și la aplicații în industria auto, cum ar fi producția de borduri
- Este în general folosită pentru procese de spumare în industria electrocasnicelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|----------|
| • Tipul adezivului | acrilic | • grosimea benzii | _NULL μm |
|--------------------|---------|-------------------|----------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|--|----------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 8 % | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 35 N/cm | • Se rupe manual | bine |
| • Fără solvenți | da | • Temperatura de lucru până la | 160 °C |
| • Permeabilitatea | 52 cm ³ /cm ² xs | | |

Aderență la

- | | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Aderența la ABS (inițială) | 1.4 N/cm | • Aderența la polistiren (inițial) | 1.1 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 0.3 N/cm | • Aderența la oțel | 1.5 N/cm |

tesa® 4580

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=4580>