

tesa® Professional 74921

Film de protecție autoadeziv – Sticlă

Informații Despre Produs

tesa® Film de protecție autoadeziv – Sticlă – Pentru protecția suprafețelor mari și acoperirea diferitelor suprafețe netede

Descriere produs

Filmul autoadeziv este ideală pentru protecția suprafețelor mari de sticlă și a mai multor tipuri de suprafețe netede. Oferă protecție eficientă împotriva oricărui tip de scurgere și murdărie. De asemenea, protejează împotriva zgârieturilor pe diferite suprafețe netede, cum ar fi ferestrele, ramele ferestrelor, oglinzile și ușile din sticlă. Este ușor de aplicat și îndepărtat fără a lăsa reziduuri adezive timp de până la 6 luni, curățarea fiind ușor de efectuat, fără probleme.

Caracteristici

- Aplicare ușoară
- Protejează împotriva oricăror revărsări de beton sau vopsea, murdărie, praf, zgârieturi și pete
- Îndepărtare curată fără a lăsa reziduuri, timp de până la 6 luni
- Se pot aplica de mai multe ori
- Film PE neted și subțire

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport | folie de polietilenă | • Grosime totală | 35 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| • Elongatie | 200 % | • Material | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Rezistența la rupere | 5.5 N/cm | • Material de acoperire | LDPE |
| • Adekvat suprafețelor aspre | nu | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Adekvat suprafețelor sensibile | da | • Rezistența la apă | mediocru |
| • Application temperature from | -5 °C | • Rezistență la rupere | nu |
| • Greutatea suportului | 29 g/m ² | • Temperatura de aplicare până la | 60 °C |
| • Îndepărtare fără reziduuri după... zile | 180 days | • Ușor de îndepărtat | da |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderență la oțel | 0.8 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® Professional 74921

Film de protecție autoadeziv – Sticlă

Informații Despre Produs

Condiții de depozitare

Condiții de depozitare

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?mp=74921>