

tesa®

Informații Despre Produs



BNR 05391, 05390, 55703, 05395

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| • Material suport | Spuma de cauciuc EPDM | • Acoperire a golurilor | 5 mm |
| • Tipul adezivului | cauciuc sintetic | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| • Durabilitate | 8 years | • Rezistența la umiditate | da |
| • Fără solvenți | da | • Rezistență la substanțe chimice | nu |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | nu | • Rezistența la temperatură min. | -20 °C |
| • Material | Sintetic | • Rezistența la temperatură, max. | 60 °C |
| • Rezistența la temperatură | da | | |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?cp=5390A>