

tesa® ACXplus 73210

Informații Despre Produs

Bandă dublu adezivă cu nucleu acrilic de 1000 µm

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 73210 este o bandă dublu adezivă din spumă acrilică, de înaltă performanță, care oferă o transparență excelentă. Proprietățile sale viscoelastice absorb tensiunile, umplu golurile și asigură lipiri puternice și de durată – chiar și pe suprafețe neregulate. Este proiectată special pentru lipirea materialelor transparente sau translucide precum sticla, acrilicul sau polycarbonatul, oferind o lipire practic invizibilă. Claritatea optică o face ideală pentru aplicații ce necesită finisaje estetice perfecte și continue.

Caracteristici

- Claritate optică ridicată – concepută pentru lipirea substraturilor transparente
- Rezistență durabilă a lipirii – rezistentă la temperatură, raze UV și îmbătrânire
- Compensează alungirea termică a pieselor lipite
- Aderență excelentă pe materiale plastice transparente și sticlă
- Aderență imediată cu rezistență finală foarte ridicată
- Compoziție fără PFAS/PFOS: Fabricată fără substanțe perfluorurate, susținând soluții de lipire mai sigure și sustenabile.

Aplicații

tesa® 73210 este potrivită pentru o gamă variată de aplicații de lipire solicitante, inclusiv:

- Semnalistică și plăcuțe de identificare transparente
- Montarea panourilor decorative transparente
- Lipirea profilelor translucide
- Aplicații ce necesită linii de lipire practic invizibile (ex: standuri retail, electrocasnice și elemente de design interior)

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Spuma acrilica	• Grosime totală	1000 µm
• Tipul adezivului	acrilic pur	• Culoare	transparent
• Tipul căptușelii	alb		

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la temperatură durată scurtă	180 °C	• Rezistența la temperatură pe termen lung	100 °C
---	--------	--	--------

tesa® ACXplus 73210

Informații Despre Produs

Aderență la

• Aderența la ABS (după 14 zile)	15 N/cm	• Aderența la plexiglas (după 14 zile)	18 N/cm
• Aderența la aluminiu (după 14 zile)	28 N/cm	• Aderența la polistiren (după 14 zile)	14 N/cm
• Aderența la sticlă (după 14 zile)	23 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	15 N/cm
• Aderența la policarbonat (după 14 zile)	23 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	25 N/cm
• Aderența la PET (după 14 zile)	15 N/cm		

Informații suplimentare

tesa® 73210 este potrivită atât pentru utilizare interioară, cât și exterioară. Oferă performanțe de încredere într-o gamă largă de temperaturi și condiții de mediu. Pentru rezultate optime, suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără contaminanți. Se recomandă efectuarea unor teste specifice aplicației înaintea utilizării la scară largă. Pentru suport tehnic și rezultate optime, consultați un specialist tesa®.

Opțiuni de liner:

- PV26: liner de hârtie albă – fără marcaj (160 μm)

Grosime suplimentară disponibilă:

- tesa® 73205 - 500μm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=73210>