

tesa® Professional 4625

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------|--------|
| • Material suport | material extrudat cu polietilenă | • Grosime totală | 172 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic pe bază de apă | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • Elongatie | 25 % | • Rezistența la umiditate | bine |
| • Rezistența la rupere | 35 N/cm | • Rezistența la UV | 6 weeks |
| • Fără solvenți | da | • Se rupe manual | foarte bine |
| • Îndepărtarea totală a reziduurilor | da | | |

Aderență la

- | | |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 2.6 N/cm |
|--------------------|----------|

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

