

tesa® ACXplus 79015

Informații Despre Produs



Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	Acrilic	• Grosime totală	1500 μm
• Tipul adezivului	LSE	• Culoare	gray
• Tipul căptușelii	polietilenă	• Culoarea căptușelii	blue

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to 95	• Rezistența statică la forfecare la 90°C	foarte bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Rezistență la șocuri reci	foarte bine

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	45 N/cm	• Aderența la oțel (inițial)	35 N/cm
• Aderența la ABS (după 3 zile)	45 N/cm	• Aderența la oțel (după 3 zile)	35 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=79015>