

# tesa® ACXplus 79008

## Informații Despre Produs



## Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

### Compoziție produs

|                    |                |                       |          |
|--------------------|----------------|-----------------------|----------|
| • Material suport  | Spuma acrilica | • Grosime totală      | 800 µm   |
| • Tipul adezivului | LSE            | • Culoare             | gri      |
| • Tipul căptuşelii | polietilenă    | • Culoarea căptuşelii | albastru |

### Proprietăți / Valori de performanță

|                                           |             |                                            |             |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|
| • Intervalul de temperatură               | -40 to 95   | • Rezistență la substanțe chimice          | bine        |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV)          | bine        | • Rezistența la temperatură durată scurtă  | 120 °C      |
| • Rezistența la umiditate                 | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 95 °C       |
| • Rezistența statică la forfecare la 90°C | foarte bine | • Rezistență la șocuri reci                | foarte bine |

### Aderență la

|                                       |         |                                           |         |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| • Aderența la ABS (inițială)          | 35 N/cm | • Aderența la polipropilenă (după 3 zile) | 40 N/cm |
| • Aderența la ABS (după 3 zile)       | 35 N/cm | • Aderența la oțel                        | 30 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (inițial) | 30 N/cm | • Aderența la oțel (inițial)              | 30 N/cm |

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=79008>