


tesa® 58360

Informații Despre Produs



tesa® 58360 este o bandă adezivă transparentă, dublu-față, filmică din PET, de 50 μm.

Descriere produs

Adezivul acrilic tackifiat conferă acestui produs o bună rezistență la dezlipire și o forfecare dinamică foarte ridicată între două substraturi polare. Suportul filmic transparent din PET de 12 μm oferă proprietăți excelente de izolație electrică. Linerul din hârtie glassine asigură o eliberare ușoară, fără reziduuri de adeziv. Poate îndeplini cerințele stricte din industria auto privind mediul și durabilitatea pe termen lung.

Produsul este disponibil în 2 versiuni: PV40 cu liner glassine alb cu logo roșu și PV17 cu liner glassine galben fără logo.

Caracteristici

Forfecare dinamică între oțeluri și benzi de înfășurare din PET albastre de peste 2 MPa.

Aplicații

Aplicații de montaj solicitante în ePowertrain.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------|
| • Material suport | PET | • Tipul căptușelii | pergamină |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | | |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------------|--|--------|
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 125 °C |
| • Rezistența statică la forfecare la 23°C | foarte bine | • Rigiditate dielectrică | 5.5 V |
| • Rezistența statică la forfecare la 40°C | foarte bine | | |

Aderență la

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 6 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 7.3 N/cm |
| • Aderența la polycarbonat (inițial) | 7.9 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 10.9 N/cm |

tesa® 58360

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58360>