


tesa® 51928

Informații Despre Produs



Bandă filmică neagră dublu adezivă de 125μm

Descriere produs

tesa® 51928 este o bandă adezivă dublu față, autoadezivă, alcătuită dintr-un suport PET negru și un adeziv acrilic modificat.

Caracteristici

- Un echilibru excelent între o putere bună de menținere și performanța de lipire
- Aderență suficientă chiar și pe suprafețe critice, precum diverse spume și materiale din cauciuc, și la temperaturi ridicate.
- Aderență inițială ridicată pentru a prinde imediat de suprafața de lipire

Aplicații

- Montarea bateriilor pe pachete de baterii în dispozitive electronice
- Montarea pieselor din plastic ABS în industria auto
- Montarea profilelor decorative și a baghetelor în industria mobilei

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|--------|
| • Material suport | folie de PET | • Grosime totală | 125 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Culoare | negru |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| • Elongatie | 50 % | • Rezistența statica la forfecare la 40°C | bine |
| • Rezistența la rupere | 20 N/cm | • Rezistență la substanțe chimice | bine |
| • Rezistența la agenți de înmuiere | bine | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 100 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Viscositate | foarte bine |
| • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine | | |

tesa® 51928

Informații Despre Produs

Aderență la

• Aderență la ABS (inițială)	8.2 N/cm	• Aderență la PET (după 14 zile)	8.7 N/cm
• Aderență la ABS (după 14 zile)	9.7 N/cm	• Aderență la polipropilenă (inițială)	4.8 N/cm
• Aderență la aluminiu (inițială)	8.1 N/cm	• Aderență la polipropilenă (după 14 zile)	6.4 N/cm
• Aderență la aluminiu (după 14 zile)	11.1 N/cm	• Aderență la polistiren (inițială)	8.8 N/cm
• Aderență la polycarbonat (inițială)	10.3 N/cm	• Aderență la polistiren (după 14 zile)	9.4 N/cm
• Aderență la polycarbonat (după 14 zile)	11.5 N/cm	• Aderență la PVC (inițială)	7.2 N/cm
• Aderență la polietilenă (inițială)	4.9 N/cm	• Aderență la PVC (după 14 zile)	10.1 N/cm
• Aderență la polietilenă (după 14 zile)	5.4 N/cm	• Aderență la oțel (inițială)	9.6 N/cm
• Aderență la PET (inițială)	7.4 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	12 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

