

tesa® 58381

Informații Despre Produs

tesa® 58381

Descriere produs

Suportul filmic din PET alb de 25μm oferă proprietăți excelente de izolație electrică. Linerul din PET asigură îndepărtarea fără reziduuri de adeziv și este prietenos cu procesul de conversie. Este echipat cu un adeziv acrilic modificat FR pentru a se asigura că banda îndeplinește nivelul de rezistență la flacără UL94 VTM-2.

Caracteristici

- Forță de aderență foarte bună
- Nivel de ignifugare VTM2 conform UL94
- Proprietăți excelente de izolație electrică
- Prietenos cu procesul de conversie
- Fără halogeni

Aplicații

- Protecție de izolație electrică pe piese metalice cu performanță FR
- Încapsularea materialului de protecție la foc

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| • Material suport | PET | • Grosime totală | 50 μm |
| • Tipul adezivului | FR acrylic | • Culoarea căptușelii | transparent |
| • Tipul căptușelii | folie de PET | • Grosimea căptușelii | 25 μm |

Sortiment de produse

- | | | | |
|----------------------|-----|--------------------|--------------|
| • Culori disponibile | alb | • Liner disponibil | folie de PET |
|----------------------|-----|--------------------|--------------|

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| • Elongatie | 111.5 % | • Rigiditate dielectrică | 6000 V |
| • Rezistența la rupere | 39.9 N/cm | | |

Aderență la

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| • Aderența la aluminiu (inițială) | 5 N/cm | • Adhesion to ASTM (initial) | 5.6 N/cm |
| • Aderența la aluminiu (după 14 zile) | 6 N/cm | • Adhesion to ASTM (after 14 days) | 6.5 N/cm |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58381>

tesa® 58381

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58381>