


tesa® 8854

Informații Despre Produs



Bandă nețesută translucidă cu dublă față, 100μm

Descriere produs

tesa® 8854 este o bandă nețesută translucidă cu dublă față de 100μm, alcătuită dintr-un suport nețesut și un adeziv acrilic modificat pentru lipire inițială ridicată.

Caracteristici

- Nivel ridicat de aderență pe diverse tipuri de suprafețe din spumă, plastic și metal
- Performanță excelentă de rezistență la temperatură
- Proprietăți bune de prelucrare

Aplicații

- Montarea și asamblarea componentelor în dispozitive electronice
- Montarea plăcuțelor de identificare
- Laminarea spumei și a păslei

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	nețesut	• Culoare	translucid
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	maro
• Tipul căptușelii	pergamină	• Grosimea căptușelii	71 μm
• Grosime totală	100 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la agenți de înmuiere	mediocru	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	• Rezistența la temperatură durată scurtă	260 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C
• Rezistența statică la forfecare la 23°C	bine	• Viscositate	foarte bine

tesa® 8854

Informații Despre Produs

Aderență la

• Aderență la ABS (inițială)	6.7 N/cm	• Aderență la policarbonat (după 14 zile)	10 N/cm
• Aderență la ABS (după 14 zile)	8.2 N/cm	• Aderență la polietilenă (inițial)	3.4 N/cm
• Aderență la sticlă (inițial)	7.7 N/cm	• Aderență la polietilenă (după 14 zile)	3.8 N/cm
• Aderență la sticlă (după 14 zile)	9.8 N/cm	• Aderență la oțel (inițial)	8.1 N/cm
• Aderență la policarbonat (inițial)	8.3 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	9.4 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=8854>