


tesa® 61305

Informații Despre Produs



Bandă filmică transparentă de înaltă performanță, dublu adezivă, 50μm

Descriere produs

tesa® 61305 este o bandă dublu adezivă autoadezivă, alcătuită dintr-un suport PET transparent și un adeziv acrilic modificat cu agenți de lipire.

Caracteristici

- Grosime: 50μm
- Forță de lipire foarte ridicată
- Rezistență superioară la împingere (push-out)
- Performanță de lipire rapidă
- Rezistență excelentă la condiții de mediu solicitante

Aplicații

- Aplicații de montaj solicitante
- Montarea componentelor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de PET	• Culoare	transparent
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	alb cu logo tesa
• Tipul căptușelii	pergamină	• Greutatea căptușelii	80 g/m ²
• Grosime totală	50 μm	• Grosimea căptușelii	71 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	60 %	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	bine
• Rezistența la rupere	8.7 N/cm	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	100 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Viscositate	mediocru
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine		

tesa® 61305

Informații Despre Produs

Aderență la

• Aderență la ABS (inițială)	8 N/cm	• Aderență la plexiglas (inițial)	11.5 N/cm
• Aderență la ABS (după 14 zile)	8.5 N/cm	• Aderență la plexiglas (după 14 zile)	12 N/cm
• Aderență la sticlă (inițial)	12.4 N/cm	• Aderență la oțel (inițial)	10.3 N/cm
• Aderență la sticlă (după 14 zile)	12.7 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	12.9 N/cm

Informații suplimentare

Variante de liner:

PV20: hârtie glassine maro/albastră cu logo (71μm; 82g/m²)

PV40: hârtie glassine albă/roșie cu logo (71μm; 80g/m²)

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=61305>