

tesa® ACXplus 88315

Informații Despre Produs



Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 1,5 mm pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto

Descriere produs

tesa® ACX^{plus} 88315 este o bandă din spumă acrilică dublu-adezivă pentru montarea pieselor de atașament exterioare auto. Este un produs cu design simetric, cu trei straturi, acoperit pe ambele părți cu adeziv LSE. Poate ajuta la eliminarea primerului din proces. Adezivul său LSE de înaltă performanță creează o lipire eficientă și sigură pe piesele tipice de atașament auto realizate din materiale plastice LSE (precum PP și PP/EPDM) și MSE (precum ABS), fără primer.

În plus, produsul nostru are, de asemenea, proprietăți adezive excelente în cazul diferitelor tipuri de lacuri transparente OEM. Datorită miezului său viscoelastic din spumă acrilică, tesa® ACX^{plus} 88315 Primerless Line are capacitatea de a absorbi și disipa sarcini dinamice și statice.

Disponibil și în formate de 0,5 mm, 0,8 mm și 1,1 mm

Caracteristici principale

- Performanță inițială ridicată pe materiale plastice LSE și pe lacuri transparente dificil de lipit, fără primer
- Nivel superior de aderență la dezlipire imediat după aplicare
- Stabilitate excelentă a lipirii la o temperatură de aplicare de până la 5°C
- Produs fără PFAS / PFOS
- Aplicare eficientă și robustă
- Miez viscoelastic din spumă acrilică pentru a compensa alungirea termică diferită a pieselor lipite
- Proprietate de umectare remarcabilă
- Rezistență ridicată la umiditate și UV

LSE: energie superficială scăzută, MSE: energie superficială medie.

Aplicații

tesa® ACX^{plus} 88315 Primerless Line este potrivită pentru o gamă largă de aplicații de montaj exterior permanent. Pentru a asigura cea mai înaltă performanță posibilă, obiectivul nostru este să înțelegem pe deplin aplicația dvs. (inclusiv substraturile implicate), pentru a oferi recomandarea corectă de produs.

Exemple de aplicații:

- Ornamente laterale ale caroseriei și elemente decorative
- Embleme
- Spoilere
- Antene
- Aplicații pentru stâlpi
- Montaj PDC

tesa® ACXplus 88315

Informații Despre Produs

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	acrilic spuma	• Grosime totală	1500 μm
• Tipul adezivului	LSE	• Culoare	gri

Proprietăți / Valori de performanță

• Intervalul de temperatură	-40 to +80 °C	• Rezistența la temperatură durată scurtă	120 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	80 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine		

Aderență la

• Aderența la ABS (inițială)	32 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 3 zile)	44 N/cm
• Aderența la ABS (după 3 zile)	34 N/cm	• Aderența la polipropilenă (inițial, 1 min)	34 N/cm
• Aderența la un strat transparent (după 20 min.)	36 N/cm	• Aderența la oțel (după 3 zile)	39 N/cm
• Aderență la un strat transparent (după 24 de ore)	39 N/cm	• Aderența la oțel (inițial, 1 min)	36 N/cm

Informații suplimentare

- Rezistența la forfecare statică testată cu bandă de 25 mm x 25 mm pe oțel, greutate de 200 g
- PV 15 = folie liner din HDPE siliconizat, albastru regal
- Interval de temperatură: valorile depind de sarcină
- Lac transparent: pentru test este ales lacul transparent tipic al producătorilor OEM japonezi

tesa® ACXplus 88315

Informații Despre Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=88315>