


tesa® 58357

Informații Despre Produs



este o bandă filmică transparentă din PET de 100μm, cu adeziv pe o singură față.

Descriere produs

Adezivul acrilic tackifiat conferă acestui produs o rezistență foarte bună la dezlipire și o proprietate anti-repulsie remarcabilă pe durata de viață. Suportul filmic transparent din PET de 50μm oferă proprietăți excelente de izolație electrică. Linerul din PET asigură o capacitate excelentă de conversie. De asemenea, poate îndeplini cerințele stricte din industria auto privind mediul și durabilitatea pe termen lung.

Caracteristici

- Proprietăți excelente de izolație electrică, împreună cu durata de viață a bateriei.
- Rezistență foarte bună la dezlipire pe substraturi polare.
- Performanță anti-repulsie remarcabilă la margini.
- Potrivită pentru procese de conversie sau ștanțare.

Aplicații

- Izolație electrică cu proprietate anti-repulsie.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	PET	• Culoare	transparent
• Tipul adezivului	acrilic vâscos	• Culoarea căptușelii	transparent
• Tipul căptușelii	PET	• Grosimea căptușelii	36 μm
• Grosime totală	100 μm		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	130 %	• Rezistența la temperatură (-40°C)	bine
• Rezistența la rupere	70 N/cm	• Rezistența la temperatură (125°C)	bine
• Rezistența la temperatură	foarte bine	• Rezistența la temperatură min.	-40 °C
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine	• Rezistența la temperatură, max.	120 °C
• Rezistența dielectrică	90 kV/mm	• Tensiunea de defalcare	9 KV

tesa® 58357

Informații Despre Produs

Aderență la

• Aderență la aluminiu (inițială)	5.9 N/cm	• Aderență la PET (inițial)	4.1 N/cm
• Aderență la aluminiu (după 14 zile)	9.2 N/cm	• Aderență la PET (după 3 zile)	7.9 N/cm
• Aderență la polycarbonat (inițial)	6 N/cm	• Aderență la oțel (inițial)	6.8 N/cm
• Aderență la polycarbonat (după 3 zile)	6.8 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	10 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=58357>