

tesa® ACXplus 73608

Informații Despre Produs

Bandă din spumă acrilică dublu-adezivă de 0,8 mm pentru aplicații de etanșare a geamurilor

Descriere produs

tesa® ACX^{plus}73608 este o bandă din spumă acrilică cu un singur strat, concepută pentru aplicații de etanșare a geamului frontal. Nucleul său acrilic viscoelastic cu primer asigură o performanță de lipire fiabilă și ridicată pe o varietate de substraturi și poate rezista condițiilor de mediu schimbătoare pe toată durata de viață a unui vehicul.

tesa® ACX^{plus}73608 este soluția PSA pentru aplicații de etanșare nepretențioase, precum etanșarea geamului frontal, etanșarea sticlei panoramice și etanșarea geamului spate...

Este disponibilă și varianta de 0,4 mm

Caracteristici

- Lipire eficientă și sigură cu primer
- Rezistență sporită la temperatură
- Performanță robustă la forfecare chiar și la temperaturi ridicate
- Produs fără PFAS / PFOS
- Nucleu din spumă acrilică cu celule închise pentru etanșare fiabilă, pentru a preveni pătrunderea apei
- Rezistență ridicată la umiditate și UV
- Performanță excelentă la șoc termic la rece

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| • Material suport | Spuma acrilică | • Grosime totală | 800 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | gri |
| • Tipul căptușelii | polietilenă | • Tipul de adeziv de etanșare | acrilic |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|------------------------|----------|----------------------------------|-------------|
| • Elongatie | 500 % | • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine |
| • Rezistența la rupere | 3.6 N/cm | • Rezistența la umiditate | foarte bine |

Aderență la

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Aderența la oțel (inițial) | 18 N/cm | • Aderența la oțel (după 3 zile) | 33 N/cm |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|

tesa® ACXplus 73608

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

- PV 16 = folie de protecție din HDPE albastru regal

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=73608>