


tesa® 61825

Informații Despre Produs



Bandă de montaj neagră, dublu-adezivă, de 250μm, cu performanțe superioare la șoc și la rezistența la împingere (push-out).

Descriere produs

tesa® 61825 este o bandă dublu-adezivă autoadezivă, cu suport PET negru. Ideală pentru montarea lentilei de acoperire și a panoului tactil, oferă performanțe superioare la șoc și la rezistența la împingere (push-out). Adezivul său acrilic special și versatilitatea o fac perfectă pentru diverse suprafețe.

Caracteristici

- Oferă o rezistență mare de lipire
- Rezistența la împingere (push-out) menține materialele fixate în siguranță, chiar și sub presiune
- Performanță bună pe LSE pentru o varietate de materiale cu energie de suprafață scăzută
- Cu rezistență ridicată la șoc, tesa® 61825 oferă o bună durabilitate și rezistă la șocuri și vibrații
- Culoare neagră pentru detectare ușoară sau pentru a se potrivi cerințelor de design
- Rezistentă la condiții de mediu dificile, asigurând durabilitate și performanță

Aplicații

- Ideală pentru montarea lentilei de acoperire pe telefoane mobile, oferind o fixare sigură și fiabilă
- Perfectă pentru montarea panoului tactil, oferind o rezistență mare de lipire și o bună rezistență la șoc

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de PET	• Culoare	negru
• Tipul adezivului	acrilic modificat	• Culoarea căptușelii	transparent
• Tipul căptușelii	PET	• Greutatea căptușelii	70 g/m ²
• Grosime totală	250 μm	• Grosimea căptușelii	50 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	60 %	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	bine
• Rezistența la rupere	73 N/cm	• Rezistența la temperatură durată scurtă	200 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	foarte bine	• Rezistența la temperatură pe termen lung	100 °C
• Rezistența la umiditate	foarte bine	• Viscositate	bine
• Rezistența statica la forfecare la 23°C	bine		

tesa® 61825

Informații Despre Produs

Aderență la

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| • Aderență la polycarbonat (inițial) | 15 N/cm | • Aderență la oțel (inițial) | 15 N/cm |
| • Aderență la polycarbonat (după 14 zile) | 20 N/cm | • Aderență la oțel (după 14 zile) | 17 N/cm |

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=61825>