


tesa® 61325

Informații Despre Produs



Bandă de montaj neagră, dublu-adezivă, de 250μm, cu performanțe superioare la împingere (push-out) și lipire

Descriere produs

tesa® 61325 este o bandă neagră dublu-adezivă, autoadezivă, cu suport din PET și adeziv acrilic modificat pentru aderență. Ideală pentru montarea lentilei de acoperire și a panoului tactil, oferă performanțe superioare de lipire și rezistență la împingere (push-out). Adezivul său acrilic special și versatilitatea o fac perfectă pentru diverse suprafețe.

Caracteristici

- Rezistența superioară la împingere (push-out) menține materialele fixate în siguranță, chiar și sub presiune
- Rezistența excelentă la lipire asigură o fixare sigură și de lungă durată
- Buna rezistență la șocuri oferă durabilitate și rezistă la șocuri și vibrații
- Rezistentă la condiții de mediu dificile

Aplicații

- Ideală pentru montarea lentilei de acoperire pe telefoane mobile, oferind o fixare sigură și fiabilă
- Perfectă pentru montarea panoului tactil, oferind o rezistență mare la lipire și o bună rezistență la șocuri

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|
| • Material suport | folie de PET | • Culoare | negru |
| • Tipul adezivului | acrilic vâscos | • Culoarea căptușelii | alb cu logo tesa |
| • Tipul căptușelii | pergamină | • Greutatea căptușelii | 80 g/m ² |
| • Grosime totală | 250 μm | • Grosimea căptușelii | 69 μm |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|--|--------|
| • Elongatie | 60 % | • Rezistența statica la forfecare la 23°C | bine |
| • Rezistența la rupere | 73 N/cm | • Rezistența statica la forfecare la 40°C | bine |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV) | foarte bine | • Rezistența la temperatură durată scurtă | 200 °C |
| • Rezistența la umiditate | foarte bine | • Rezistența la temperatură pe termen lung | 100 °C |

tesa® 61325

Informații Despre Produs

Aderență la

• Aderență la ABS (inițială)	13.7 N/cm	• Aderență la policarbonat (partea acoperită, după 14 zile)	21.8 N/cm
• Aderență la ABS (după 14 zile)	18.5 N/cm	• Aderență la policarbonat (partea acoperită, inițial)	16.2 N/cm
• Aderență la ABS (partea acoperită, după 14 zile)	18.5 N/cm	• Aderență la plexiglas (inițial)	18.3 N/cm
• Aderență la ABS (partea acoperită, inițial)	12.6 N/cm	• Aderență la plexiglas (după 14 zile)	23 N/cm
• Aderență la sticlă (inițial)	18.3 N/cm	• Aderență la oțel (inițial)	16.4 N/cm
• Aderență la sticlă (după 14 zile)	20 N/cm	• Aderență la oțel (după 14 zile)	19.2 N/cm
• Aderență la policarbonat (inițial)	16 N/cm	• Aderență la oțel (partea acoperită, după 14 zile)	19.9 N/cm
• Aderență la policarbonat (după 14 zile)	23.3 N/cm	• Aderență la oțel (partea acoperită, inițial)	16.9 N/cm

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=61325>