



# tesa® 60150

## Promotor de aderență Universal

### Informații Produs



Tratament suprafață îmbunătățire aderență substraturi

### Descriere produs

tesa® 60150 Promotor de aderență universal poate fi folosit pentru a îmbunătăți aderența benzii adezive sensibile la presiune fiind adecvat pentru diferite substraturi, inclusiv zinc, oțel și PP/EPDM. Este recomandat în special pentru familia de produse ACX<sup>plus</sup>. Trasabilitatea UV a tesa® 60150 permite controlul calității în timpul procesului de aplicare. Odată ce substratul a fost tratat corespunzător cu promotorul de aderență tesa® 60150, îmbinarea ar trebui să se realizeze în 15 minute. Conform testelor efectuate, promotorul de aderență asigură valori de adeziune mai ridicate.

### Aplicații

\*tesa® 60150 este un promotor de aderență pentru a îmbunătăți aderența benzilor adezive tesa® la diverse substraturi  
\*Recomandat pentru substraturi precum PVC, PP/EPDM, ABS, zinc, oțel sau aluminiu

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Informații suplimentare

Înainte de a utiliza promotorul de aderență, suprafața de lipire trebuie să fie lipsită de praf, grăsime, ulei, umiditate și alți contaminanți. De aceea, recomandăm foarte mult curățarea substratului cu o cârpă fără scame folosind solvenți, cum ar fi alcoolul etanol sau izopropanol sau tesa® 60040 Spray îndepărtare adeziv, Industry Cleaner.

Odată ce suprafața a fost curățată, puteți continua prin aplicarea tesa® 60150 Promotor de aderență. Vă recomandăm să aplicați Promotorii de aderență cu o cârpă, o pensulă sau un burete fără scame. Alte metode de aplicare: folosirea aplicatorului tip stilou sau un aplicator de pâslă. Întreaga suprafață trebuie acoperită cu un strat subțire de promotor de aderență, pentru a obține cea mai bună performanță de lipire. Este important să așteptați cel puțin 30 de secunde (și maximum 5 minute) pentru a da solvenților timp pentru a se evapora. Asigurați-vă că păstrați suprafața fără contaminanți înainte de aplicarea benzii.

Odată ce substratul a fost tratat în mod corespunzător cu tesa® 60150 Promotor de aderență, montarea trebuie stabilită în decurs de 15 minute. Rețineți că datorită multitudinii de substraturi disponibile pe piață, este recomandat să testați tesa® Promotor de aderență înainte de utilizare.

- Termenul de valabilitate al acestui produs este de cel puțin 12 luni când este păstrat la temperatura camerei în recipientul său original sigilat.
- Pentru informații suplimentare și recomandări privind manipularea în siguranță, vă rugăm să consultați fișa tehnică de securitate (SDS), care este disponibilă la cerere.



# tesa<sup>®</sup> 60150

## Promotor de aderență Universal

Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60150>