



tesa® 64620

Informații Produs



Bandă dublu adezivă universală albă

Descriere produs

tesa® 64620 este o bandă dublu adezivă, compusă dintr-un suport PP alb și un adeziv din cauciuc sintetic.

Caracteristici

- tesa® 64620 este protejat de o căptușeală din hârtie siliconată.
- Cu ajutorul adezivului, tesa® 64620 nu conține solvenți și oferă o aderență ridicată.

Aplicații

- Fixarea pardoselii
- Bandă de fixare de uz general

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

• Tipul căptușelii	pergamină	• Grosime totală	185 μm
• Greutatea căptușelii	78 g/m ²	• Culoare	alb
• Material suport	folie de polipropilenă	• Culoarea căptușelii	maro
• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Grosimea căptușelii	70 μm

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	700 %	• Rezistența statică la forfecare la 70°C	mediocru, bine
• Rezistența la rupere	30 N/cm	• Rezistența la temperatură durată scurtă	80 °C
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	slab	• Rezistența la temperatură pe termen lung	40 °C
• Rezistența statică la forfecare la 40°C	bine	• Viscositate	foarte bine



tesa® 64620

Informații Produs

Aderența la valori

- | | | | |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| • Aderența la polietilenă (inițial) | 5 N/cm | • Aderența la PVC (după 14 zile) | 10 N/cm |
| • Aderența la polietilenă (după 14 zile) | 8 N/cm | • Aderența la oțel (inițial) | 9.5 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (inițial) | 8.5 N/cm | • Aderența la oțel (după 14 zile) | 14.5 N/cm |
| • Aderența la polipropilenă (după 14 zile) | 12.5 N/cm | • Aderența la oțel (partea acoperită, inițial) | 10.5 N/cm |
| • Aderența la PVC (inițial) | 7.5 N/cm | | |

Informații suplimentare

Potrivită pentru materiale de pardoseală fără plastifianți

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64620>