

60073



Informații Produs

tesa® Professional 60073 Bandă de etanșare Flexibilă

tesa seal® 60073 este o bandă flexibilă din PE, pentru etanșarea permanentă, a îmbinării foliilor barieră de vapori, a infiltrațiilor și a capselor metalice. Suportul flexibil permite o sigilare ușoară, rapidă și comodă a in filtrațiilor circulare, de ex. pentru conducte sau cabluri. Filamentul asigură o bună lucrabilitate; face produsul puternic și previne întinderea excesivă. Banda poate fi ruptă manual.

- Condiții de lucru convenabile și care economisesc timp datorită suportului flexibil și a filamentului interior care poate fi rupt manual.
- Aderență permanentă, extrem de ridicată pe diverse folii tip barieră împotriva vaporilor
- Latime 60mm pentru o aplicare sigura și ușoară
- Rezistență foarte mare la îmbătrânire pentru proiecte dificile
- Etanșeitatea conform DIN 4108 este confirmată de un institut de testare independent (raportul de test Fraunhofer P20-112 / 2010)

Domeniul principal de aplicare

tesa seal® face parte dintr-o gamă de produse care asigură etanșeizarea, protejează eficient izolația și clădirea împotriva umidității. Folosirea benzii tesa seal® asigură condiții de lucru convenabile, eficiente și de economisire a timpului.

Produsele tesa seal® pot fi utilizate pentru construcția nouă sau renovarea acoperișurilor existente. tesa seal® poate fi utilizată pentru o finisare etanșă la interior (izolarea între sau sub grindă/căpriori), precum și pentru fixarea stratului din exterior (izolație peste căpriori).

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| • Suport | film PE cu filament PET | • Tipul adezivului | poliacrilat, fara solventi |
| • temperatura de montaj | +5 to +40 °C | • Rezistența la temperatură | -20 to +80 °C |
| • grosimea benzii | 320 μm | | |

Aderență la

- Aderența la oțel > 12.0 N/cm

Informații suplimentare

Utilizarea sortimentului complet de produse tesa seal® asigură siguranță maximă pentru dvs. și clienții dvs. tesa acordă 5 ani garanție pentru defecte - începând cu data achiziției - pentru toate proprietățile specificate în manualul de instrucțiuni. Cu toate acestea, tesa exclude orice răspundere pentru pagubele și pierderile subsecvente și indirecte și pentru prelucrarea sau utilizarea care nu respectă instrucțiunile.

Răspunderea este în mod special exclusă pentru:

- Influențe neobișnuite, în special a unui produs chimic sau natura mecanică sau expunerea permanentă a produselor la lumina solară
- Dacă efortul mecanic permanent (de exemplu datorită forțelor de tracțiune și de compresie) are impact asupra garniturii

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=60073>

60073



Informații Produs

Informații suplimentare

- Etanșarea materialelor cu folii sau panouri multistratate fără rezistență suficientă de coeziune (de exemplu, tabla moale)
- Etanșare în aplicații pentru saună și piscină
- Dacă nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru așezarea securizată a foliilor:
 - Substructura trebuie să fie lipsită de obiecte proeminente care ar putea provoca vătămări, cum ar fi șuruburi etc.
- Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru sigilarea sigură:
 - Substratul trebuie să fie uscat, stabil și fără murdărie și grăsime. Nu trebuie să fie din suprafețe neaderente. Înainte de lipire substratul și folia trebuie curățate și trebuie efectuat un test de aderență pe loc. Dacă este necesar, materialul trebuie preprocesat cu un primer adecvat
 - Dacă sunt lipite alte materiale decât produsele tesa seal®, performanța trebuie verificată prin teste
 - Pliurile/cutele sau tensiunile din folie / bandă trebuie să fie ameliorat prin tăiere și resigilare

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=60073>