

# tesa® Professional 62934

## tesafix PE-foam



### Informații Produs

Banda dublu adezivă din spumă, 800μm

tesa® 62934 este o bandă dublu adezivă fabricată din polietilenă cu aplicație în construcții. Este compusă dintr-un suport de spumă din polietilenă și adeziv acrilic vâscos.

Atuurile produsului:

- Adeziv versatil pentru aderență mare imediată pe numeroase suprafețe
- Nivel de aderență extremă pentru asigurarea lipirii
- Rezistent la UV, apă și uscare
- Compensează pentru dilatări termice inegale dintre materiale diferite
- Lipire puternică imediată chiar la presiune mică de lipire
- Absorbție foarte bună a șocurilor termice reci

### Caracteristici

- Pentru aplicații de montare constructive
- Fixarea panourilor decorative din aluminiu
- Fixarea oglinzilor și a panourilor din sticlă colorată

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

#### Date tehnice

|                  |                      |                        |                |
|------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| • Suport         | spumă de polietilenă | • Tipul adezivului     | acrilic vâscos |
| • Culoare        | negru/alb            | • Elongatie            | 250 %          |
| • Grosime totală | 800 μm               | • Rezistența la rupere | 8 N/cm         |

#### Aderență la

|                                       |           |                                            |           |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| • Aderență la oțel (inițial)          | 17.0 N/cm | • Aderență la oțel (după 14 zile)          | 17.0 N/cm |
| • Aderență la ABS (inițială)          | 17.0 N/cm | • Aderență la ABS (după 14 zile)           | 17.0 N/cm |
| • Aderență la aluminiu (inițială)     | 17.0 N/cm | • Aderență la aluminiu (după 14 zile)      | 17.0 N/cm |
| • Aderență la polycarbonat (inițial)  | 15.0 N/cm | • Aderență la polycarbonat (după 14 zile)  | 17.0 N/cm |
| • Aderență la polietilenă (inițial)   | 2.7 N/cm  | • Aderență la polietilenă (după 14 zile)   | 2.8 N/cm  |
| • Aderență la PET (inițial)           | 12.5 N/cm | • Aderență la PET (după 14 zile)           | 17.0 N/cm |
| • Aderență la polipropilenă (inițial) | 2.8 N/cm  | • Aderență la polipropilenă (după 14 zile) | 5.5 N/cm  |
| • Aderență la polistiren (inițial)    | 15.0 N/cm | • Aderență la polistiren (după 14 zile)    | 17.0 N/cm |
| • Aderență la PVC (inițial)           | 17.0 N/cm | • Aderență la PVC (după 14 zile)           | 17.0 N/cm |

# tesa® Professional 62934

## tesafix PE-foam



### Informații Produs

#### Caracteristici

|                                             |       |                                           |      |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------|
| • Rezistența la temperatură pe termen scurt | 80 °C | • Rezistența la umiditate                 | ●●●● |
| • Rezistența la temperatură pe termen lung  | 80 °C | • Rezistența la agenți de înmuiere        | ●●   |
| • Viscositate                               | ●●●   | • Rezistența statică la forfecare la 23°C | ●●●  |
| • Rezistența la îmbătrânire (UV)            | ●●●   | • Rezistența statică la forfecare la 40°C | ●●●  |

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați  
<http://l.tesa.com/?ip=62934>