

tesa® Professional 64621 Floor Laying



Informații Produs

Banda dublu adezivă tesa® 64621 constă dintr-un suport din PP echipat cu un adeziv din cauciuc sintetic. Banda filmică transparentă, care oferă o bună lipire inițială, este rezistentă la umiditate și poate fi utilizată universal pentru fixarea sau atașarea obiectelor. Este o alegere bună, în special pentru meșterii care lucrează frecvent la evenimente și sunt susceptibili de a ajunge la un punct în care sunt necesare reacții rapide.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	folie de polipropilenă	• Culoarea căptușelii	maro
• Culoare	transparent	• Grosimea căptușelii	70 μm
• Grosime totală	90 μm	• Greutatea căptușelii	78 g/m ²
• Tipul adezivului	cauciuc sintetic	• Rezistența la temperatură pe termen scurt	80 °C
• Tipul căptușelii	pergamină		

Aderență la

• Aderența la oțel (inițial)	10.0 N/cm	• Aderența la oțel (după 14 zile)	15.0 N/cm
• Aderența la oțel	10.0 N/cm	• Aderența la polietilenă (după 14 zile)	6.5 N/cm
• Aderența la polietilenă (inițial)	5.0 N/cm	• Aderența la polipropilenă (după 14 zile)	9.0 N/cm
• Aderența la polipropilenă (inițial)	8.0 N/cm	• Aderența la PVC (după 14 zile)	9.5 N/cm
• Aderența la PVC (inițial)	9.0 N/cm		

Caracteristici

• Rezistența la ruperea cu mâna	●●●	• Rezistența la umiditate	●●●
• Adecvat scrisului	nu	• Rezistența la UV	●●●
• Fixarea vopselei	●	• Water resistance	●●
• Rezistența la temperatură pe termen scurt	80 °C	• Rezistența statica la forfecare la 23°C	●●
• Rezistența la temperatură pe termen lung	40 °C	• Rezistența statica la forfecare la 40°C	●
• Viscositate	●●●	• Fluorescent	nu
• Rezistența la abraziune	●●	• Conformitate	●●
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●	• Aburire	●●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

tesa® Professional 64621 Floor Laying



Informații Produs

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=64621>