

Informații Produs

Bandă antialunecare rezistentă

tesa® 60952 este o bandă adezivă cu suport din PVC și adeziv acrilic puternic. Stratul de adeziv puternic și durabil asigură un efect anti alunecare pentru o perioadă de până la 2 ani în condiții normale de utilizare. Banda se rupe cu mâna și nu se contractă după aplicare. tesa® 60952 este ideală în orice zone unde e necesară o stabilitate la pășit. Este în special potrivită pentru marcarea suprafețelor valoroase, precum lemnul, fără a le deteriora aspectul.

Cu un nivel abraziv de 60, banda oferă protecția ideală împotriva derapării, ajutând la prevenirea accidentelor la locul de muncă sau în spații industriale. tesa® 60952 este certificată conform standardului DIN 51130 și iese în evidență datorită rezistenței la apă sărată și substanțe chimice, precum și datorită faptului că se poate rupe cu mâna și se îndepărtează fără reziduuri. Este disponibilă în trei alte culori: negru (tesa® 60950), negru/galben (tesa® 60951) și fluorescent (tesa® 60953).

Domeniul principal de aplicare

- Ideală în zone unde e nevoie de stabilitate la pășit
- Adecvată pentru aplicații la interior și exterior
- tesa® 60952 transparentă este convenabilă pentru marcarea suprafețelor valoroase, fără a le afecta aspectul

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice

• Suport	PVC film	• Rezistența la rupere	30 N/cm
• Grosime totală	900 μm	• Grosimea căptușelii	180 μm
• grosimea benzii	720 μm	• Rezistența la temperatură pe termen scurt	50 °C
• Tipul adezivului	acrilic	• Rezistența la temperatură	-5 to +50 °C
• Elongatie	25 %		

Aderență la

- Aderența la oțel 5.8 N/cm

Caracteristici

• Rezistența la ruperea cu mâna	●●●	• Rezistență la substanțe chimice	●●●
• Ușor de îndepărtat	nu	• Rezistent la apă sărată	●●●
• Adecvat scrisului	nu	• Rezistența la UV	●●●
• Adecvat ștanțării	da	• Water resistance	●●●
• Fixarea vopselei	●	• Fluorescent	da
• Rezistența la abraziune	●●●●	• Conformitate	●
• Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●●	• Aburire	●
• Rezistența la umiditate	●●●	• îndepărtare după 14 zile (23°C)	●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

tesa® 60952

Informații Produs



Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați
<http://l.tesa.com/?ip=60952>