

tesa® 4657

produktne informacije



Temperaturno obstojen tekstilni trak z akrilno prevleko

tesa® 4657 PV1 je zelo kakovosten tekstilen trak iz akrila. Izdelan je iz mrežastega bombaža 145 in lepila iz termoreaktivne naravne gume.

tesa® 4657 PV1 je zelo prožen tekstilen trak, ki se pogosto uporablja za trajno prekrivanje lukenj v avtomobilski industriji in maskiranje med industrijskim barvanjem.

Lastnosti:

- Enostavnejše odvijanje kot pri 4657PV0
- Se odstrani brez ostankov lepila
- Zelo odporen proti staranju (trajne aplikacije)
- Gibek, stabilen in enostaven za uporabo
- Velika odpornost proti barvnim topilom
- Na voljo v sivi barvi

Glavna aplikacija

- Maskiranje, odporno proti vročini, med proizvodnjo vozil in strojev
- Maskiranje okenske prirobnice
- Možno tudi večkratno sušenje v pečici
- Trajno prekrivanje lukenj v zaprtem prostoru in na prostem
- Prekrivanje lukenj navojnih svedrov
- Delno maskiranje med obdelavo z impregnacijskimi sredstvi
- Pritrjevanje ploskih kablov, npr. na strešne obloge, vratne plošče in ogledala
- Maskiranje med elektrostatičnim prašnim lakiranjem

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	krpa z akrilno prevleko	• Natezna trdnost	105 N/cm
• Skupna debelina	290 µm	• Temperaturna obstojnost (30 min)	180 °C
• Vrsta lepila	termoreaktivni naravni kavčuk	• Gostota tkanja nosilca	145 število na kvadratno coloo
• Raztezek pri pretrgu	7.5 %		

Lepljenje na

- jeklo 4.6 N/cm

Lastnosti

• Se trga z roko	●●●●	• Primerno za izsekavanje	Da
• Ravno trganje traku	●●●●	• Certifikat v skladu s/z	vsi glavni OEM-i
• Enostavno odstranjevanje	Da	• Odpornost proti površinski obrabi	●●●●
• Možno pisati po površini	Da	• Water resistance	●●●●

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04657>

tesa® 4657

produktne informacije



Dodatne informacije

Skladen je z dielektrično močjo po standardu LV 312-1.

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04657>