

Dvostranski montažni trak iz PE-pene

tesa® 4957 je dvostranski trak iz PE-pene za običajno nameščanje predmetov. Nosilec je izdelan iz zelo prilagodljive PE-pene in akrilnega lepila. tesa® 4957 ima zunanji certifikat za nameščanje okenskih letev.

Prednosti proizvoda:

- Vsestransko lepilo za takojšnje zlepljenje na različne materiale
- Primerno za zunanjo uporabo: odporno proti UV žarkom, vodi in staranju
- Kompenzira različne ravni toplotne ekspanzije neenakih materialov
- Velika moč takojšnjega spajanja tudi ob majhnem pritisku
- Zelo dobra odpornost proti udarcem

Glavna aplikacija

- Zaslони POS, razstavní vzorční zaslони
- Etikete na robu polic
- Kabelski kanali, okenske letve, okenske dekorativne obrobe
- Dekorativni elementi iz stekla in ogledala na pohištvu
- Sončni modularni okvirji

Tehnične informacije (povprečne vrednosti)

Vrednosti v tem delu je treba upoštevati reprezentativno ali le tipične in se ne smejo uporabljati za namene specifikacije.

Tehnični podatki

• Nosilec	PE pena	• Vrsta lepila	lepljiv akrilat
• Barva	črno/belo	• Raztezek pri pretrgu	200 %
• Skupna debelina	1100 µm	• Natezna trdnost	6 N/cm

Lepljenje na

• jeklo (začetno)	4.0 N/cm	• jeklo (po 14 dneh)	4.0 N/cm
• ABS (začetno)	4.0 N/cm	• ABS (po 14 dneh)	4.0 N/cm
• aluminij (začetno)	4.0 N/cm	• aluminij (po 14 dneh)	4.0 N/cm
• PC (začetno)	4.0 N/cm	• PC (po 14 dneh)	4.0 N/cm
• PE (začetno)	1.7 N/cm	• PE (po 14 dneh)	2.2 N/cm
• PET (začetno)	4.0 N/cm	• PET (po 14 dneh)	4.0 N/cm
• PP (začetno)	1.8 N/cm	• PP (po 14 dneh)	3.3 N/cm
• PS (začetno)	4.0 N/cm	• PS (po 14 dneh)	4.0 N/cm
• PVC (začetno)	4.0 N/cm	• PVC (po 14 dneh)	4.0 N/cm

tesa® 4957

produktne informacije



Lastnosti

• Kratkotrajna temperaturna obstojnost	80 °C	• Odpornost proti kemikalijam	● ● ●
• Dolgoročna temperaturna obstojnost	80 °C	• Odpornost proti mehčalu	● ●
• Lepljivost	● ● ●	• Statična odpornost proti strigu pri 23°C	● ● ●
• Odpornost proti staranju (UV)	● ● ●	• Statična odpornost proti strigu pri 40°C	● ● ●
• Odpornost proti vlagi	● ● ● ●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ● ● ● ● zelo dobro ● ● ● dobro ● ● povprečno ● slabo

Dodatne informacije

Različice obloge-linerja:

PV0 rjav pergamentni papir (70 µm)

PV4 bel PE-prevlečen papir z logom tesa® (122 µm)

PV6 moder PP (80 µm)

PV15 moder PE (100 µm)

tesa® 4957 so preizkusili in odobrili za nameščanje okenskih letev na inštitutu IFT. Preizkus je bil opravljen za določanje odpornosti proti UV žarkom, dežnim razmeram med vožnjo in vetrni obremenitvi. (Številka poročila IFT 509 30742/1).

tesa® 4957 so preizkusili na inštitutu TÜV Rheinland, Nemčija. Rezultati preizkusa so potrdili dolgotrajno lepljenje med podnebnimi preizkusi v skladu z IEC 61215 / 61646 in temperaturno obstojnost 85 °C. (Številka poročila TÜV 21209595).

Lepljenje lupine:

- takoj: ločevanje pene na jeklu, aluminiju, ABS, PC, PS, PET, PVC

- po 14 dneh: ločevanje pene na jeklu, aluminiju, ABS, PC, PS, PET, PVC

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04957>