

tesa® 4952

produktne informacije



Dvostranski montažni trak iz PE-pene

tesa® 4952 je dvostranski trak iz PE-pene za konstrukcijsko nameščanje. Nosilec je izdelan iz zelo prilagodljive PE-pene in akrilnega lepila. tesa® 4952 ima zunanji certifikat za nameščanje ogledal na kose pohištva.

Prednosti proizvoda

- Vsestransko lepilo za takojšnje lepljenje na različne substrate
- Primerno za zunanjo uporabo: odpornost proti UV žarkom, vodi in staranju
- Kompenzira različne ravni toplotne ekspanzije neenakih materialov
- Velika moč takojšnjega spajanja tudi ob majhnem pritisku
- Zelo dobra odpornost proti udarcem

Glavna aplikacija

- Nameščanje ogledal na pohištvo
- Nameščanje avtomobilskih ogledal
- Nameščanje funkcionalnih dodatkov in profilov
- Nameščanje okrasnih plošč

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	PE pena	• Natezna trdnost	10 N/cm
• Barva	belo	• Vrsta ločilnega papirja/folije	pergamin
• Skupna debelina	1150 µm	• Barva ločilnega papirja/folije	rjavo
• Vrsta lepila	lepljiv akrilat	• Debelina ločilnega papirja/folije	70 µm
• Raztezek pri pretrgu	200 %	• Teža ločilnega papirja/folije	80 g/m ²

Lepljenje na

• jeklo (začetno)	6.5 N/cm	• jeklo (po 14 dneh)	8.0 N/cm
• ABS (začetno)	5.0 N/cm	• ABS (po 14 dneh)	8.0 N/cm
• aluminij (začetno)	5.0 N/cm	• aluminij (po 14 dneh)	8.0 N/cm
• PC (začetno)	5.0 N/cm	• PC (po 14 dneh)	8.0 N/cm
• PE (začetno)	2.7 N/cm	• PE (po 14 dneh)	2.8 N/cm
• PET (začetno)	5.0 N/cm	• PET (po 14 dneh)	7.0 N/cm
• PP (začetno)	2.8 N/cm	• PP (po 14 dneh)	5.5 N/cm
• PS (začetno)	5.0 N/cm	• PS (po 14 dneh)	7.5 N/cm
• PVC (začetno)	5.0 N/cm	• PVC (po 14 dneh)	8.0 N/cm

tesa® 4952

produktne informacije



Lastnosti

• Kratkotrajna temperaturna obstojnost	80 °C	• Odpornost proti kemikalijam	● ● ●
• Dolgoročna temperaturna obstojnost	80 °C	• Odpornost proti mehčalu	● ●
• Lepljivost	● ● ●	• Statična odpornost proti strigu pri 23°C	● ● ●
• Odpornost proti staranju (UV)	● ● ●	• Statična odpornost proti strigu pri 40°C	● ● ●
• Odpornost proti vlagi	● ● ● ●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ● ● ● ● zelo dobro ● ● ● dobro ● ● povprečno ● slabo

Dodatne informacije

teso® 4952 so preizkusili in odobrili za nameščanje ogledal v inštitutu LGA. Številka poročila IWQ FSG 329 1189.

Lepljenje lupine:

- takoj: ločevanje pene na jeklu, aluminij, ABS, PC, PS, PET, PVC
- po 14 dneh: ločevanje pene na jeklu, aluminiju, ABS, PC, PS, PET, PVC

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04952>