

tesa® 4688

produktne informacije



Standardni tekstilni trak s prevleko iz polietilena

tesa® 4688 je tekstilni trak, prevlečen s polietilenom, standardne kakovosti. Nosilec je iz pletene mreže PET/viskozne rajona 55, prevlečenega z lepilom iz naravne gumbe, občutljivim na pritisk.
tesa® 4688 je tipičen večnamenski trak za popravila, ki je enostaven za uporabo.

Lastnosti:

- Močno lepljenje, tudi na grobe površine
- Vodotesen
- Enostavno odvijanje
- tesa® 4688 ima certifikat AREVA v skladu z zahtevami standarda Siemens AG TLV 9027/01/06 za nuklearne elektrarne: vsebnost halogena skupaj < 1.000 ppm; vsebnost žvepla skupaj < 1000 ppm Na voljo v 8 barvah: črn, bel, siv, rumen, moder, rdeč, zelen, rjav

Glavna aplikacija

- Označevanje, maskiranje, pakiranje, zaščita, pritrjevanje, zapiranje
- Spajanje gradbenih folij
- Zapiranje škatel, pločevink itd.
- Pritrjevanje žic
- Povezovanje kablov v snopiče
- Spajanje folij, označevanje sestavnih delov med vzdrževanjem v nuklearnih elektrarnah

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	Tekstil iz ekstrudiranega PE	• Natezna trdnost	52 N/cm
• Skupna debelina	260 µm	• Temperaturna obstojnost (30 min)	110 °C
• Vrsta lepila	naravni kavčuk	• Gostota tkanja nosilca	55 število na kvadratno coloo
• Raztezek pri pretrgu	9 %	• Napetost dielektričnega izpada	2900 V

Lepljenje na

- | | |
|---------|----------|
| • jeklo | 4.5 N/cm |
|---------|----------|

Lastnosti

• Se trga z roko	● ● ●	• Odpornost proti površinski obrabi	● ● ●
• Ravno trganje traku	● ● ●	• Water resistance	● ● ●
• Certifikat v skladu s/z	TLV 9027/01/06 za uporabo v nuklearni elektrarni		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ● ● ● ● zelo dobro ● ● ● dobro ● ● povprečno ● slabo

Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04688>

tesa® 4688

produktne informacije



Dodatne informacije

Meets requirements of LV 312-1 dielectric strength 7500 Volts (3 layer)

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04688>