

tesa® 4964

produktne informacije



Dvostranski trak z nosilcem iz tekstila

Nosilec traku tesa® 4964 je iz gibkega tekstila, ki je odporen proti trganju in z lepilom na osnovi gume.

Lepilo ima veliko gramaturo, zato je dobro primerno za nameščanje na nepravilne površine.

tesa® 4964 je v večini primerov možno odstraniti brez ostankov lepila s trdnih površin.

Pred namestitvijo montažnega traku tesa® 4964 na plastične površine je treba opraviti preizkus.

Glavna aplikacija

- Spajanje tekstilnih mrež
- Pritrjevanje preprog
- Laminiranje običajnih podpor

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	tekstil	• Vrsta lepila	naravni kavčuk
• Barva	belo	• Raztezek pri pretrgu	10 %
• Skupna debelina	390 µm	• Natezna trdnost	80 N/cm

Lepljenje na

• jeklo (začetno)	7.5 N/cm	• jeklo (po 14 dneh)	7.6 N/cm
• ABS (začetno)	7.3 N/cm	• ABS (po 14 dneh)	7.8 N/cm
• aluminij (začetno)	7.2 N/cm	• aluminij (po 14 dneh)	7.3 N/cm
• PC (začetno)	7.4 N/cm	• PC (po 14 dneh)	7.5 N/cm
• PE (začetno)	5.3 N/cm	• PE (po 14 dneh)	5.4 N/cm
• PET (začetno)	6.5 N/cm	• PET (po 14 dneh)	7.2 N/cm
• PP (začetno)	6.8 N/cm	• PP (po 14 dneh)	6.9 N/cm
• PS (začetno)	7.2 N/cm	• PS (po 14 dneh)	7.5 N/cm
• PVC (začetno)	6.9 N/cm	• PVC (po 14 dneh)	7.0 N/cm

Lastnosti

• Lepljivost	●●●●	• Odpornost proti mehčalu	●●●●
• Odpornost proti staranju (UV)	●●	• Statična odpornost proti strigu pri 23°C	●●
• Odpornost proti vlagi	●●	• Statična odpornost proti strigu pri 40°C	●
• Odpornost proti kemikalijam	●		

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

Dodatne informacije

Različice obloge-linerja:

PV0 rjav pergamenten papir (71 µm)

Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04964>

tesa® 4964

produktne informacije



Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04964>