

tesa® 4963

produktne informacije



Dvostranski, transparenten trak z nosilcem iz PVC folije

tesa® 4963 je transparenten dvostranski samolepilni trak iz PVC nosilca in lepila na osnovi kavčuka

tesa® 4963 je zelo odporen proti mehčalom

tesa® 4963 je na voljo tudi v motkih z oblogo, širšo od lepljivega dela, t. i. "fingerlift", tako da omogoči enostavno odstranjevanje obloge-linerja.

Glavna aplikacija

- Trajno zaprtje papirnatih in plastičnih vrečk
- Samolepilno nameščanje dekorativnih in embalažnih materialov
- Spajanje papirja, plastičnih in kovinskih folij
- Pritrjevanje promocijskega materiala

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Tehnični podatki

• Nosilec	PVC folija	• Vrsta lepila	naravni kavčuk
• Barva	transparentno	• Raztezek pri pretrgu	30 %
• Skupna debelina	110 µm	• Natezna trdnost	50 N/cm

Lepljenje na

• jeklo (začetno)	5.9 N/cm	• jeklo (po 14 dneh)	6.1 N/cm
• ABS (začetno)	5.4 N/cm	• ABS (po 14 dneh)	6.2 N/cm
• aluminij (začetno)	4.0 N/cm	• aluminij (po 14 dneh)	5.2 N/cm
• PC (začetno)	6.2 N/cm	• PC (po 14 dneh)	6.6 N/cm
• PE (začetno)	3.8 N/cm	• PE (po 14 dneh)	4.5 N/cm
• PET (začetno)	5.2 N/cm	• PET (po 14 dneh)	5.4 N/cm
• PP (začetno)	4.3 N/cm	• PP (po 14 dneh)	6.6 N/cm
• PS (začetno)	5.3 N/cm	• PS (po 14 dneh)	6.6 N/cm
• PVC (začetno)	5.0 N/cm	• PVC (po 14 dneh)	5.9 N/cm

Lastnosti

• Kratkotrajna temperaturna obstojnost	70 °C	• Odpornost proti kemikalijam	●
• Lepljivost	●●●	• Odpornost proti mehčalu	●●
• Odpornost proti staranju (UV)	●	• Statična odpornost proti strigu pri 23°C	●●●●
• Odpornost proti vlagi	●●●●	• Statična odpornost proti strigu pri 40°C	●●●

Ocenjevanje določenih izdelkov iz sortimenta tesa®: ●●●● zelo dobro ●●● dobro ●● povprečno ● slabo

tesa® 4963

produktne informacije



Dodatne informacije

tesa® 4963 je na voljo v različici "fingerlift" (razširjena obloga-liner) za enostavno odstranjevanje obloge-linerja.

Različice obloge-linerja:

- PV0 rjava krepirana PVC folija
- PV1 rjav pergamenten papir

Disclaimer

tesa® izdelki vsakodnevno v zahtevnih pogojih dokazujejo svojo kakovost. Kakovost je pod rednim in strogim nadzorom. Vse tehnične informacije in podatki, kot prej omenjeno, temeljijo na lastnem praktičnem in strokovnem znanju in izkušnjah. Štejejo se kot povprečne vrednosti in niso primerne za specifikacije. Zato tesa SE ne prevzema odgovornosti za primernost njenih izdelkov pri specifičnih načinih uporabe. Uporabnik sam je odgovoren za ugotavljanje ustreznosti izdelka pri specifičnem načinu uporabe. V primeru negotovosti se obrnite na naše tehnične strokovnjake, ki vam bodo z veseljem pomagali.



Za zadnje informacije o tem izdelku prosimo obiščite
<http://l.tesa.com/?ip=04963>