



tesa® 51960

Produktové Informácie



Páska na pokládku kobercov pre profesionálnych používateľov – odstrániteľná –

Popis produktu

tesa® 51960 je obojstranná páska na pokládku kobercov, otvorená strana je do veľkej miery odstrániteľná bez zvyškov z mnohých povrchov a pozostáva z PP fólie s akrylovým lepidlom.

Strana so silnejšou príľnavosťou je pokrytá bielym linerom.

Charakteristika

* tesa® 51960 je najodolnejšia voči starnutiu a zmäkčovadlám (žiadne zafarbenie PVC/CV podláh).

* Rozdielna hodnota príľnavosti je šitá na mieru pre aplikácie pokládky kobercov a zaručuje veľmi vysokú príľnavosť na mnohých bežne používaných povrchoch.

Aplikácia

Hranové a koncové lepenie podlahových krytín na báze peny alebo textilných tkaných nosičov, ako aj PVC a CV podláh na takmer akýchkoľvek povrchoch.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PP fólia vystúžená textíliou	• Celková hrúbka	248 µm
• Druh lepidla	okamžite príľnavý akrylát	• Farba	priesvitná

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	80 %	• Okamžitá lepidlosť	dobré, stredné
• Sila pretrhnutia	30 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	stredné, dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	veľmi dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	nízke
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	60 °C
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	stredné, dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	120 °C



tesa[®] 51960

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na PE (počiatočná)	3 N/cm	• na PP (zakrytá strana, počiatočná)	4.2 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	3.5 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	4.7 N/cm
• na PE (zakrytá strana, po 14 dňoch)	5.1 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	6.6 N/cm
• na PE (zakrytá strana, počiatočná)	4.5 N/cm	• na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch)	13.7 N/cm
• na PP (počiatočná)	3.5 N/cm	• na oceľ (zakrytá strana, počiatočná)	9 N/cm

Ďalšie informácie

Podľa normy DIN 18365 musí byť povrch rovný, čistý, trvalo spojený a suchý, ako aj bez oleja alebo vosku.

(Nevhodná pre prírodný kameň)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=51960>