



tesa® 4952

Produktové Informácie



Obojstranná montážna páska z penového PE

Popis produktu

tesa® 4952 je obojstranná páska z penového PE pre stavebné montážne použitie. Tvorí ju vysoko tvarovateľný nosič z penového PE a akrylátové lepidlo s vysokou príľnavosťou. tesa® 4952 bola nezávisle otestovaná pre montáže nábytkových zrkadiel.

Výhody výrobku:

- Univerzálne lepidlo s vysokou okamžitou príľnavosťou na rade povrchov
- Plne vhodná pre vonkajšie použitie: odolná voči UV, vode a starnutiu
- Kompenzuje rôznu tepelnú rozpínanosť nerovnakých materiálov
- Vysoká okamžitá lepivosť aj pri nízkom tlaku
- Veľmi dobrá absorpcia nárazu za studena

Aplikácia

- Montáž nábytkových zrkadiel
- Montáž zrkadiel do automobilov
- Montáž funkčného obloženia a profilov
- Montáž dekoratívnych panelov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Farba	biela
• Druh lepidla	okamžite príľnavý akrylát	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Hrúbka krycieho materiálu	70 µm
• Celková hrúbka	1150 µm		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	200 %	• Okamžitá lepivosť	dobré
• Sila pretrhnutia	10 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči starnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C
• Odolnosť voči zmäkčovadlám	stredné		



tesa® 4952

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	5 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	7 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	8 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	2.8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	5 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	5 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14	8 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	7.5 N/cm
dňoch)		• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	5 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	5 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	8 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	8 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	6.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	2.7 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	8 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	2.8 N/cm		
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	5 N/cm		

Ďalšie informácie

tesa® 4952 testoval a schválil ústav LGA pre montáže zrkadiel. Číslo správy IWQ FSG 329 1189.

Príľnavosť:

- okamžitá: lepidlosť peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC
- po 14 dňoch: lepidlosť peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04952>