

tesa® 4961

Produktové Informácie



Obojstranná páska s papierovým nosičom

Popis produktu

tesa® 4961 tvorí lepidlo na báze prírodného kaučuku a špeciálneho papierového nosiča. "Tvrdý" systém lepenia poskytuje dobrú odolnosť voči pretrhnutiu a možno ľahko odstrániť bez zvyškov lepidla.

Aplikácia

- Spájanie papiera a filmu
- Samolepiaca montáž brúsnych kotúčov * Bežné montáže na hladké povrchy

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Hladký papier	• Celková hrúbka	205 µm
• Druh lepidla	prírodný kaučuk	• Farba	biela
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Farba krycieho materiálu	hnedá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	3 %	• Odolnosť voči zmäkčovadlám	stredné
• Sila pretrhnutia	48 N/cm	• Okamžitá lepivosť	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	stredné	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	veľmi dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	stredné	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	110 °C

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	4.5 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	4.5 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	5.1 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	4.6 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	4.2 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	5 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná vnútorná)		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	4.7 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	4.5 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	5.2 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	3.8 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	5.1 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	4.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	3.4 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	5.2 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	3.3 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	5.3 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	4.3 N/cm		

tesa® 4961

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4961>