

tesa® 4961

Produktové Informácie



Obojstranná páska s papierovým podkladom

Popis produktu

tesa® 4961 pozostáva z prírodného kaučukového lepidla a špeciálneho papierového podkladu.

Charakteristika

- „Tvrdý“ lepiaci systém poskytuje dobrú odolnosť voči šmyku a je možné ho odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla.

Aplikácia

- Spojovanie papiera a fólie
- Samolepiace uchytenie brusných kotúčov
- Všeobecná montáž na hladkých povrchoch

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Hladký papier	• Celková hrúbka	205 µm
• Druh lepidla	prírodný kaučuk	• Farba	biela
• Druh krycieho materiálu	silikonový papier	• Farba krycieho materiálu	hnedá

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	3 %	• Odolnosť voči zmäkčovadlám	stredné
• Sila pretrhnutia	48 N/cm	• Okamžitá lepiivosť	dobré
• Odolnosť proti chemikáliám	stredné	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	veľmi dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	stredné	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	40 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	stredné	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	110 °C

tesa® 4961

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	4.5 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	4.5 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	5.1 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	4.6 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	4.2 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	5 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	4.7 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14	4.5 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
dňoch)		• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	3.8 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	5.2 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	4.5 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	5.1 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	5.2 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	3.4 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	5.3 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	3.3 N/cm		
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	4.3 N/cm		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.

