



tesa® 4954

Produktové Informácie



Univerzálna obojstranná páska

Popis produktu

tesa® 4954 ponúka:

- Extrémne vysokú odolnosť voči pretrhnutiu
- Veľmi vysokú príľnavosť
- Nosič z krepového silikonového papiera

Charakteristika

- Extremely high sheer strength
- Very good tack
- Creped silicone paper liner

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Textilná | • Celková hrúbka | 430 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Farba | biela |
| • Druh krycieho materiálu | krepaný papier | • Farba krycieho materiálu | biela |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 10 % | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 200 °C |
| • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 50 °C | | |

Adhézia k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| • na ABS (počiatočná) | 5.7 N/cm | • na PET (po 14 dňoch) | 5 N/cm |
| • na ABS (po 14 dňoch) | 5.8 N/cm | • na PP (počiatočná) | 4.6 N/cm |
| • na hliník (počiatočná) vnútorná | 5.4 N/cm | • na PP (po 14 dňoch) | 5 N/cm |
| • na hliník (po 14 dňoch) | 5.2 N/cm | • na PS (počiatočná) | 5.6 N/cm |
| • na PC (počiatočná) | 5.4 N/cm | • na PS (po 14 dňoch) | 6.1 N/cm |
| • na PC (po 14 dňoch) | 5.7 N/cm | • na PVC (počiatočná) | 5.2 N/cm |
| • na PE (počiatočná) | 3.8 N/cm | • na PVC (po 14 dňoch) | 5.3 N/cm |
| • na PE (po 14 dňoch) | 3.5 N/cm | • na oceľ (počiatočná) | 5.2 N/cm |
| • na PET (počiatočná) | 5.4 N/cm | • na oceľ (po 14 dňoch) | 5.7 N/cm |



tesa[®] 4954

Produktové Informácie

Ďalšie informácie

Upevňovanie hliníku, kože a PVC behom výrobného procesu.

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04954>