



tesa® 4963

Produktové Informácie



Obojstranná priehľadná páska

Popis produktu

tesa® 4963 je priehľadná obojstranná lepiaca páska s PVC nosičom a kaučukovým lepidlom.

tesa® 4963 je odolná voči zmäkčovadlám.

tesa® 4963 sa dodáva taktiež v dlhých návinoch s krycím materiálom s presahom, ktorý umožňuje ľahké odstránenie nosiča.

Charakteristika

- tesa® 4963 is largely resistant to plasticizers.

Aplikácia

- trvalé uzatváranie papierových a plastových sáčkov
- samolepiace montáže dekoratívnych a obalových materiálov
- napojovanie papiera, plastových a kovových fólií
- Upevňovanie reklamných materiálov

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Celková hrúbka | 107 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Farba | priehľadná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 30 % | • Odolnosť voči zmäkčovadlám | stredné |
| • Sila pretrhnutia | 50 N/cm | • Okamžitá lepiivosť | dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | nízke | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | nízke | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 70 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | | |



tesa® 4963

Produktové Informácie

Adhézia k hodnotám

• na ABS (počiatočná)	5.4 N/cm	• na PET (po 14 dňoch)	5.4 N/cm
• na ABS (po 14 dňoch)	6.2 N/cm	• na PP (počiatočná)	4.3 N/cm
• na hliník (počiatočná) vnútorná	4 N/cm	• na PP (po 14 dňoch)	6.6 N/cm
• na hliník (po 14 dňoch)	5.2 N/cm	• na PS (počiatočná)	5.3 N/cm
• na PC (počiatočná)	6.2 N/cm	• na PS (po 14 dňoch)	6.6 N/cm
• na PC (po 14 dňoch)	6.6 N/cm	• na PVC (počiatočná)	5 N/cm
• na PE (počiatočná)	3.8 N/cm	• na PVC (po 14 dňoch)	5.9 N/cm
• na PE (po 14 dňoch)	4.5 N/cm	• na oceľ (počiatočná)	5.9 N/cm
• na PET (počiatočná)	5.2 N/cm	• na oceľ (po 14 dňoch)	6.1 N/cm

Ďalšie informácie

tesa® 4963 je taktiež k dispozícii s presahom (rozšírený krycí materiál) pre ľahké odstránenie z nosiča.

Varianty krycieho materiálu:

- PV0 hnedý krepovaný PVC film
- PV1 hnedý silikónový papier

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04963>