

tesa® 4963

Produktové Informácie



Obojstranná priehľadná páska

Popis produktu

tesa® 4963 je priehľadná obojstranná lepiaca páska s PVC nosičom a kaučukovým lepidlom.

tesa® 4963 je odolná voči zmäkčovadlám.

tesa® 4963 sa dodáva taktiež v dlhých návinoch s krycím materiálom s presahom, ktorý umožňuje ľahké odstránenie nosiča.

Aplikácia

- trvalé uzatváranie papierových a plastových sáčkov
- samolepiace montáže dekoratívnych a obalových materiálov
- napojovanie papiera, plastových a kovových fólií
- Upevňovanie reklamných materiálov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|------------|
| • Materiál nosiča | PVC fólia | • Celková hrúbka | 107 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Farba | priehľadná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 30 % | • Odolnosť voči zmäkčovadlám | stredné |
| • Sila pretrhnutia | 50 N/cm | • Okamžitá lepiivosť | dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | nízke | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | nízke | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 70 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | | |

tesa® 4963

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	5.4 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	5.4 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	6.2 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	4.3 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	4 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	6.6 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	5.3 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	5.2 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	6.6 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	6.2 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	5 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	6.6 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	5.9 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	3.8 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	5.9 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	4.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	6.1 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	5.2 N/cm		

Ďalšie informácie

tesa® 4963 je taktiež k dispozícii s presahom (rozšírený krycí materiál) pre ľahké odstránenie z nosiča.

Varianty krycieho materiálu:

- PV0 hnedý krepovaný PVC film
- PV1 hnedý silikónový papier

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4963>