



tesa® 62510

Produktové Informácie



1 000 µm obojstranná páska z PE peny

Popis produktu

tesa® 62510 je obojstranná páska z PE peny na montážne aplikácie. Skladá sa z veľmi dobre prispôsobivého nosiča z PE peny a akrylového lepidla so zlepšenou lepiivosťou.

Charakteristika

- * Vysoká úroveň konečnej príľnavosti pre spoľahlivú pevnosť spoja
- * Plne vhodná do vonkajšieho prostredia: Odolnosť voči UV žiareniu, vode a starnutiu
- * Prispôsobivé jadro z PE peny s vysokou vnútornou pevnosťou
- * Vhodná na automatickú a manuálnu montáž modulov
- * Jednoduchá montáž solárnych modulov vďaka vysokej miere stlačenia peny

Aplikácia

- * Všeobecné montážne aplikácie
- * Montáž líšt a profilov
- * Rámy solárnych modulov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| • Materiál nosiča | PE pena | • Celková hrúbka | 1000 µm |
| • Druh lepidla | okamžité príľnavý akrylát | • Farba | čierno-biela |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 180 % | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 10 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 70°C | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 80 °C |
| • Okamžitá lepiivosť | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 80 °C |
| • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | dobré | | |



tesa® 62510

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	8 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	13.5 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	13.5 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	1.2 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	8 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	1.2 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	13.5 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	8 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	8 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	13.5 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	13.5 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	13.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	0.9 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	13.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	0.9 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	13.5 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	6 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty linera:

- * PV0 hnedý pergamín (71 µm)
- * PV13 priehľadná PET fólia (50 µm)
- * PV15 modrá PE fólia (100 µm)

Príľnavosť pri odlepovaní:

- * okamžite: trhanie peny na oceli
- * po 14 dňoch: trhanie peny na oceli, ABS, hliníku, PC, PET, PS, PVC

tesa® 62510 je označená UL ako fotovoltacký polymerický materiál (QIHE2).

tesa® 62510 bola testovaná spoločnosťou TÜV Rheinland, Nemecko. Test potvrdzuje dlhodobú príľnavosť po klimatických testoch IEC 61215 a teplotnú odolnosť do 85 °C.

Teplotná odolnosť (krátka/dlhá) tesa® 62510 bola schválená podľa skúšobnej metódy tesa pri statickom zaťažení.



tesa® 62510

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62510>