



tesa[®] 53799 PV2

Produktové Informácie

Špičková textilná páska s polyetylénovou povrchovou úpravou

Popis produktu

tesa[®] 53799 PV2 je vysoko kvalitná textilná páska s polyetylenovou povrchovou úpravou. Je vyrobená z tkanej látky PET s vrstvou z lepidla na báze prírodného kaučuku.

tesa[®] 53799 PV2 je veľmi pevná textilná páska pre širokú škálu použitia, Hlavne používaná v armáde.

Vlastnosti:

- veľmi dobrá priľnavosť i na hrubých povrchoch
- vynikajúca pevnosť v ťahu
- odolná voči vode
- tvarovateľná
- dostupná v 8 farbách: olivovo zelená, čierna, biela, modrá, žltá, červená, strieborná, zelená

Aplikácia

Vhodná pre rôzne opravné aplikácie, včetně použitia v armáde, napr:

- Balenie
- Zväzkovanie
- Uzatváranie, zakrývanie a upevňovanie
- Oprava kapot
- Spájanie otvorov
- Univerzálne aplikácie v poľnohospodárstve

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konstrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|----------|
| • Materiál nosiča | PE extrudovaná textília | • Celková hrúbka | 310 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Hrúbka pásy | _NULL µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|--------------------------|---|--------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 11 % | • Rovné priečne pretrhnutie | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 77 N/cm | • Ručné odtrhnutie | dobré |
| • Mriežka (počet vlácien na palec štvorcový) | 80 count per square inch | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 110 °C |
| • Odolnosť voči oteru | dobré | • Water resistance | dobré |

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=53799>



tesa[®] 53799 PV2

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- Príľnavosť na oceľ 4.7 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.