



tesa® 4939

Produktové Informácie



Popis produktu

tesa® 4939 je obojstranná podlahová páska s nosičom z PET textílie a špeciálnym lepidlom na báze kaučuku. Lepidlo umožňuje lepenie s vysokou počiatočnou priľnavosťou. Pásku možno odstrániť do 14 dní z bežných povrchov. (Je nutné overiť si skúšobným nalepením predom)

Použitie:

- Na textilné podlahové krytiny (vr. plsti a ihlované plsti)
- Možno použiť na radu povrchov (mimo prírodného a syntetického kameňa)
- Vhodné najmä na stierky, živicové a epoxidové podlahy

Vlastnosti výrobku

- Odstrániteľná takpovediac bez zvyškov do 14 dní
- Ľahko trháteľná rukou

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Textilná | • Celková hrúbka | 235 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Farba | biela |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Farba krycieho materiálu | hnedá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 25 % | • Okamžitá lepidlosť | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 38 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Statická pevnosť v strihu pri 70°C | stredné |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 40 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 80 °C |



tesa® 4939

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 2.5 N/cm | • Príľnavosť na PP (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 5 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (po 14 dňoch) | 2 N/cm | • Príľnavosť na PP (zakrytá strana, počiatočná) | 6.5 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 7.5 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (zakrytá strana, počiatočná) | 4.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 5.5 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 4.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 8 N/cm |
| • Príľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 2.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (zakrytá strana, počiatočná) | 9 N/cm |

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?mp=04939>