




tesa® ACXplus 77615

Produktové Informácie



1,5 mm obojstranná páska z akrylovej peny na upevnenie exteriérových automobilových dielov

Popis produktu

tesa® ACX^{plus} 77615 je 1,5 mm obojstranná páska z akrylovej peny s jedinečnou dvojvrstvou konštrukciou produktu, potiahnutá na krytej strane lepidlom s nízkou povrchovou energiou (LSE). Jej vysokoúčinné lepidlo LSE má vynikajúce počiatočné lepiace vlastnosti pri rôznych typoch priehľadných (čírych) lakoch OEM a ihneď po aplikácii dokáže dosiahnuť takmer konečnú účinnosť. Aj pri teplotách cca 5 °C vykazuje páska tesa® ACX^{plus} 77615 vynikajúcu pevnosť lepeného spojenia na čírom laku.

tesa® ACX^{plus} 77615 sa špeciálne odporúča na upevnenie upevňovacích dielov ošetrovaných základným lakom vrátane rebrovaných povrchov na ťažko lepiteľné číre laky. Vďaka svojmu jadru z viskoelastickej akrylovej peny má tesa® ACX^{plus} 77615 schopnosť absorbovať a rozptýliť dynamické a statické zaťaženie.

Dostupná tiež vo formátoch 0,8 mm a 1,1 mm.

Hlavné charakteristické vlastnosti

- Vynikajúca úroveň lepidlosti ihneď po aplikácii
- Vynikajúca stabilita zlepenia pri aplikačnej teplote už 5 °C na povrchoch s čírim lakom
- Účinná a pevná aplikácia na OEM
- Viskoelastické jadro z akrylovej peny na kompenzáciu rozdielnej tepelnej rozťažnosti lepených dielov
- Vynikajúca odolnosť voči zmáčaniu
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti a UV žiareniu

Aplikácia

tesa® ACX^{plus} 77615 je vhodná na rozsiahlu škálu trvalých exteriérových montážnych aplikácií, ako sú:

- Bočné lišty a ozdobné lišty
- Emblémy
- Spojlery
- Antény
- Aplikácie stĺpikov karosérie

Na zaistenie maximálnej možnej výkonnosti (účinnosti) sa snažíme dokonale porozumieť potrebám vašej aplikácie. Vďaka tomu je možné odporučiť ten správny produkt.



tesa® ACXplus 77615

Produktové Informácie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Napenený akrylát	• Celková hrúbka	1500 µm
• Druh lepidla	okamžité priľnavý akrylát	• Farba	sivá
• Druh krycieho materiálu	PE		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Temperature range	-40 to +80 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (počiatočná)	8 N/cm	• Priľnavosť na ocel' (počiatočná)	12 N/cm
• Priľnavosť na ABS (po 3 dňoch)	13 N/cm	• Priľnavosť na ocel' (po 3 dňoch)	26 N/cm
• Priľnavosť na ABS (zakrytá strana, po 3 dňoch)	33 N/cm	• Priľnavosť na ocel' (zakrytá strana, po 3 dňoch)	37 N/cm
• Priľnavosť na ABS (zakrytá strana, počiatočná)	27 N/cm	• Priľnavosť na ocel' (zakrytá strana, počiatočná)	31 N/cm

Ďalšie informácie

- Statická odolnosť voči šmyku testovaná s páskou 25 mm × 25 mm na oceli, hmotnosť 200 g
- PV 15 = kráľovsky modrý silikonizovaný fóliový plášť HDPE
- Teplotný rozsah: hodnoty závisia od zaťaženia



tesa® ACXplus 77615

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=77615>