



tesa® 62934

Produktové Informácie



Obojstranná montážna páska z penového PE

Popis produktu

tesa® 62934 je obojstranná páska z penového PE pre stavebné a montážne použitie. Skladá sa z vysoko tvarovateľného nosiča z penového PE a akrylátového lepidla s vysokou príľnavosťou.

Výhody výrobku:

- Univerzálne lepidlo pre vysokú okamžitú príľnavosť na rade nosičov
- Vysoká príľnavosť pre bezpečné upevnenie
- Odolné voči UV, vode a starnutiu
- Kompenzuje rôznu tepelnú rozpínanosť nerovnakých materiálov
- Vysoká okamžitá lepivosť aj pri nízkom tlaku
- Veľmi dobrá absorpcia nárazu za studena

Aplikácia

- Ozdobné hliníkové krycie dosky na tovar dlhodobej spotreby
- Úchytky na kuchynskom nábytku
- Tvarované plastové diely
- Zrkadlá a farebné sklenené panely

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	800 µm
• Druh lepidla	okamžite príľnavý akrylát	• Farba	čierno-biela

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	250 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	8 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Okamžitá lepivosť	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C



tesa® 62934

Produktové Informácie

Hodnoty priľnavosti k

• Priľnavosť na ABS (počiatočná)	17 N/cm	• Priľnavosť na PET (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Priľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Priľnavosť na PP (počiatočná)	2.8 N/cm
• Priľnavosť na hliník (počiatočná)	17 N/cm	• Priľnavosť na PP (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
vnútorná		• Priľnavosť na PS (počiatočná)	15 N/cm
• Priľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Priľnavosť na PS (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Priľnavosť na PC (počiatočná)	15 N/cm	• Priľnavosť na PVC (počiatočná)	17 N/cm
• Priľnavosť na PC (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Priľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Priľnavosť na PE (počiatočná)	2.7 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (počiatočná)	17 N/cm
• Priľnavosť na PE (po 14 dňoch)	2.8 N/cm	• Priľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Priľnavosť na PET (počiatočná)	12.5 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty krycej pásky:

PV0 hnedý papier (71 mikrometrov)

PV14 biely papier s povrchom z PE (120 mikrometrov)

PV10 červený tenký papier (120 mikrometrov)

tesa® 62934 testovalo zariadenie TÜV Rheinland v Nemecku. Test podporuje dlhodobú priľnavosť po klimatických testoch IEC 61215 / 61646 a odolnosť teplotám 85 ° C. (Číslo správy TÜV 21209595).

Priľnavosť:

- Okamžitá: lepivosť peny na oceľ, hliník, ABS

- Po 14 dňoch: lepivosť peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.