

tesa® 62934

Produktové Informácie



Obojstranná montážna páska z penového PE

Popis produktu

tesa® 62934 je obojstranná páska z penového PE pre stavebné a montážne použitie. Skladá sa z vysoko tvarovateľného nosiča z penového PE a akrylátového lepidla s vysokou príľnavosťou.

Výhody výrobku:

- Univerzálne lepidlo pre vysokú okamžitú príľnavosť na rade nosičov
- Vysoká príľnavosť pre bezpečné upevnenie
- Odolné voči UV, vode a starnutiu
- Kompenzuje rôznu tepelnú rozpínanosť nerovnakých materiálov
- Vysoká okamžitá lepivosť aj pri nízkom tlaku
- Veľmi dobrá absorpcia nárazu za studena

Aplikácia

- Ozdobné hliníkové krycie dosky na tovar dlhodobej spotreby
- Úchytky na kuchynskom nábytku
- Tvarované plastové diely
- Zrkadlá a farebné sklenené panely

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	PE pena	• Celková hrúbka	800 µm
• Druh lepidla	okamžite príľnavý akrylát	• Farba	čierno-biela

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	250 %	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Sila pretrhnutia	8 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	dobré
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Okamžitá lepivosť	dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	80 °C

tesa® 62934

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	17 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	2.8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	17 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	5.5 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	15 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	15 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	17 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	17 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	2.7 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	17 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	2.8 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	17 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	12.5 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty krycej pásy:

PV0 hnedý papier (71 mikrometrov)

PV14 biely papier s povrchom z PE (120 mikrometrov)

PV10 červený tenký papier (120 mikrometrov)

tesa® 62934 testovalo zariadenie TÜV Rheinland v Nemecku. Test podporuje dlhodobú príľnavosť po klimatických testoch IEC 61215 / 61646 a odolnosť teplotám 85 ° C. (Číslo správy TÜV 21209595).

Príľnavosť:

- Okamžitá: lepiivosť peny na oceľ, hliník, ABS

- Po 14 dňoch: lepiivosť peny na oceľ, hliník, ABS, PC, PS, PET, PVC

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=62934I>