



tesa® 75515 / Team 4965 Transfer 125µm



Produktové Informácie

125 µm obojstranná lepidivá akrylová prenosová páska – objednávacie číslo tesa® 75515

Popis produktu

tesa® 4965 Transfer je prispôsobivá, príľnavá akrylová prenosová páska s hrúbkou 125 µm. Je vybavená naším osvedčeným a známym lepidlom tesa® 4965, ktoré je transparentné, odolné voči starnutiu a má vysokú počiatočnú lepidivosť. tesa® 4965 Transfer preto ponúka výbornú okamžitú účinnosť na nerovných povrchoch a je vhodná na širokú škálu použití, ako je napríklad laminovanie ľahkých a tenkých materiálov.

Týmto jedinečným a vysokovýkonným lepidlom tesa® 4965 je vybavených viacero produktov, ktoré spolu vytvárajú skupinu Team 4965. Tento sortiment obojstranných fóliových pásek umožňuje ľahký výber najúčinnnejšej pásky na základe požiadaviek zákazníkov, produktov a procesov. 125 µm pásku tesa® 4965 Transfer je možné objednať pod objednávacím číslom tesa® 75515.

udržateľné aspekty

- tesa® Udržateľnejšie papierové vložky
- Responsibly sourced paper liner (certified)
- Unbleached paper with 30% recycled fibers



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

>Hlavné vlastnosti:

- Vynikajúca prispôsobivosť vďaka konštrukcii prenosovej pásky
- Výborná počiatočná príľnavosť k širokej škále podkladov
- Výborná odolnosť voči teplote a vlhkosti
- Ľahké rezanie

Aplikácia

Prenosová páska tesa® 4965 Transfer je vhodná na montáž a laminovanie flexibilných materiálov a ľahkých dielov a častí.

Príklady používania:

Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=75515>



tesa® 75515 / Team 4965 Transfer 125µm

Produktové Informácie

Aplikácia

- Montáž ľahkých dielov, častí a materiálov
- Montáž molitanov, plstí, tkanín a textílií
- Laminovanie izolačných materiálov
- Montáž podlahových systémov
- Montáž membránového spínača
- Spájanie

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiča | bez nosiča / žiadny | • Farba krycieho materiálu | hnedo-modré logo |
| • Druh lepidla | okamžite príľnavý akrylát | • Hmotnosť krycieho materiálu | 80 g/m ² |
| • Druh krycieho materiálu | silikonový papier | • Hrúbka krycieho materiálu | 70 µm |
| • Farba | priehľadná | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Minimálna teplotná odolnosť | -40 °C | • Okamžitá lepivosť | dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | dobré | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | veľmi dobré |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 100 °C |
| • Odolnosť voči zmäkčovadlám | dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 200 °C |



tesa® 75515 / Team 4965 Transfer 125µm

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	11 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	5 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	13 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	6.5 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	10 N/cm	• Príľnavosť na PS (počiatočná)	12 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	13 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14	11 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	9 N/cm
dňoch)		• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	15 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	14 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	14 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	14.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	12 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 3 dňoch)	14 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	6 N/cm		
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	10 N/cm		
• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	10 N/cm		

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.