



tesa® 4964

Produktové Informácie



Obojstranná páska s textilným nosičom

Popis produktu

tesa® 4964 je priehľadná obojstranná samolepiaca páska s nosičom z PVC a systémom lepidla na báze kaučuku.

tesa® 4963 je odolná hlavne voči zmäkčovadlám

tesa® 4963 sa taktiež dodáva v roliach s rozšíreným nosičom, ktorý plní úlohu "fingerliftu", čím umožňuje ľahké odňatie nosiča.

udržateľné aspekty

- 50 % obsahu uhlíka na biologickej báze v celkovom výrobku bez vložky (testované podľa normy EN 16640)



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

- Spájanie látkových sietí
- Pokládka kobercov
- Laminovanie podpier klenby a chráničov na kotníky

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|--|-----------------|------------------|--------|
| • Materiál nosiča | Textilná | • Celková hrúbka | 390 µm |
| • Druh lepidla | prírodný kaučuk | • Farba | biela |
| • Na biologickej báze (podľa obsahu biouhlíka) | 50 % | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 6 % | • Odolnosť voči zmäkčovadlám | dobré |
| • Sila pretrhnutia | 80 N/cm | • Okamžitá lepiivosť | veľmi dobré |
| • Odolnosť proti chemikáliám | nízke | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | stredné |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | stredné | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | nízke |
| • Odolnosť voči vlhkosti | stredné | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 110 °C |



tesa® 4964

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	7.3 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	7.2 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	7.8 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	6.8 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná)	7.2 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	6.9 N/cm
vnútorná		• Príľnavosť na PS (počiatočná)	7.2 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14	7.3 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	7.5 N/cm
dňoch)		• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	6.9 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	7.4 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	7 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	7.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	7.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	5.3 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	7.6 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	5.4 N/cm		
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	6.5 N/cm		

Ďalšie informácie

Varianty krycej vrstvy:

PV0 hnedý papier (71 µm)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.