



tesa® 4962

Produktové Informácie



Prémiová obojstranná páska z netkaného textilu

Popis produktu

tesa® 4962 je obojstranná páska, ktorú tvorí netkaný nosič a akrylátové lepidlo.

tesa® 4962 má tieto hlavné výhody:

- Vysoký stupeň priľnavosti na rôznych povrchoch
- Vynikajúci výkon na hrubých povrchoch
- Vynikajúca tepelná odolnosť

udržateľné aspekty

- tesa® Udržateľnejšia papierová vložka
- Papierová vložka zo zodpovedne získaného papiera (certifikovaná)
- Nebieleňý papier s 30 % recyklovaných vlákien



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

Montáž plastových a penových častí, kartónov, textilu a kože

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Netkaný	• Farba	priesvitná
• Druh lepidla	okamžite priľnavý akrylát	• Farba krycieho materiálu	hnedá
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²
• Celková hrúbka	160 µm	• Hrúbka krycieho materiálu	69 µm



tesa® 4962

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Predĺženie pri pretrhnutí	3 %	• Okamžitá lepidivosť	veľmi dobré
• Sila pretrhnutia	8 N/cm	• Statická pevnosť v strihu pri 23°C	dobré
• Minimálna teplotná odolnosť	-40 °C	• Statická pevnosť v strihu pri 40°C	stredné
• Odolnosť proti chemikáliám	dobré	• Teplotná odolnosť, dlhodobá	80 °C
• Odolnosť voči stárnutiu (UV)	veľmi dobré	• Teplotná odolnosť, krátkodobá	200 °C
• Odolnosť voči vlhkosti	veľmi dobré		

Hodnoty príľnavosti k

• Príľnavosť na ABS (počiatočná)	11 N/cm	• Príľnavosť na PET (po 14 dňoch)	10.5 N/cm
• Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch)	12 N/cm	• Príľnavosť na PP (počiatočná)	8.5 N/cm
• Príľnavosť na hliník (počiatočná vnútorná)	10 N/cm	• Príľnavosť na PP (po 14 dňoch)	10 N/cm
• Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch)	10.5 N/cm	• Príľnavosť na PS (počiatočná)	12 N/cm
• Príľnavosť na PC (počiatočná)	13 N/cm	• Príľnavosť na PS (po 14 dňoch)	13 N/cm
• Príľnavosť na PC (po 14 dňoch)	14 N/cm	• Príľnavosť na PVC (počiatočná)	11 N/cm
• Príľnavosť na PC (zakrytá strana, po 14 dňoch)	14 N/cm	• Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch)	15 N/cm
• Príľnavosť na PE (počiatočná)	6.5 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (počiatočná)	11.5 N/cm
• Príľnavosť na PE (po 14 dňoch)	7 N/cm	• Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch)	12 N/cm
• Príľnavosť na PET (počiatočná)	9.5 N/cm		

Ďalšie informácie

Variety krycej vrstvy:

PV0 hnedý papier (71 µm)

PV6 červený MOPP-film (80 µm)

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísny kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.