

tesa® 4962

Produktové Informácie



Prémiová obojstranná páska z netkaného textilu

Popis produktu

tesa® 4962 je obojstranná páska, ktorú tvorí netkaný nosič a akrylátové lepidlo.

tesa® 4962 má tieto hlavné výhody:

- Vysoký stupeň priľnavosti na rôznych povrchoch
- Vynikajúci výkon na hrubých povrchoch
- Vynikajúca tepelná odolnosť

udržateľné aspekty

- tesa® Udržateľnejšia papierová vložka
- Papierová vložka zo zodpovedne získaného papiera (certifikovaná)
- Nebieleňý papier s 30 % recyklovaných vlákien



Ďalšie informácie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplikácia

Montáž plastových a penových častí, kartónov, textilu a kože

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

• Materiál nosiča	Netkaný	• Farba	priesvitná
• Druh lepidla	okamžite priľnavý	• Farba krycieho materiálu	hnedá
	akrylát	• Hmotnosť krycieho materiálu	80 g/m ²
• Druh krycieho materiálu	Papier	• Hrúbka krycieho materiálu	69 µm
• Celková hrúbka	160 µm		

tesa® 4962

Produktové Informácie

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 3 % | • Okamžitá lepidlosť | veľmi dobré |
| • Sila pretrhnutia | 8 N/cm | • Statická pevnosť v strihu pri 23°C | dobré |
| • Minimálna teplotná odolnosť | -40 °C | • Statická pevnosť v strihu pri 40°C | stredné |
| • Odolnosť proti chemikáliám | dobré | • Teplotná odolnosť, dlhodobá | 80 °C |
| • Odolnosť voči stárnutiu (UV) | veľmi dobré | • Teplotná odolnosť, krátkodobá | 200 °C |
| • Odolnosť voči vlhkosti | veľmi dobré | | |

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Príľnavosť na ABS (počiatočná) | 11 N/cm | • Príľnavosť na PET (po 14 dňoch) | 10.5 N/cm |
| • Príľnavosť na ABS (po 14 dňoch) | 12 N/cm | • Príľnavosť na PP (počiatočná) | 8.5 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (počiatočná) | 10 N/cm | • Príľnavosť na PP (po 14 dňoch) | 10 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (počiatočná) | 10 N/cm | • Príľnavosť na PS (počiatočná) | 12 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (po 14 dňoch) | 10.5 N/cm | • Príľnavosť na PS (po 14 dňoch) | 13 N/cm |
| • Príľnavosť na PC (počiatočná) | 13 N/cm | • Príľnavosť na PVC (počiatočná) | 11 N/cm |
| • Príľnavosť na PC (po 14 dňoch) | 14 N/cm | • Príľnavosť na PVC (po 14 dňoch) | 15 N/cm |
| • Príľnavosť na PC (zakrytá strana, po 14 dňoch) | 14 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (počiatočná) | 11.5 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (počiatočná) | 6.5 N/cm | • Príľnavosť na oceľ (po 14 dňoch) | 12 N/cm |
| • Príľnavosť na PE (po 14 dňoch) | 7 N/cm | | |
| • Príľnavosť na PET (počiatočná) | 9.5 N/cm | | |

Ďalšie informácie

Varianty krycej vrstvy:

PV0 hnedý papier (71 µm)

PV6 červený MOPP-film (80 µm)

tesa® 4962

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=4962>