



tesa® 54411

Produktové Informácie



Vysokovýkonná tesniaca páska

Popis produktu

tesa® 54411 vysokovýkonná tesniaca páska je spoľahlivé a odolné riešenie na tesnenie, ktoré je ideálne pre rôzne aplikácie. Jej nosič odolný voči UV žiareniu a akrylové lepidlo odolné voči starnutiu zaručujú, že vydrží aj tie najnáročnejšie podmienky. Či už potrebujete utesniť spoj alebo chrániť pred prachom a vlhkosťou, tesa® 54411 je vynikajúcou voľbou. Jej vysokovýkonná štruktúra zaručuje, že zabezpečí dlhotrvajúce tesnenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Charakteristika

- Liner je umiestnený na hornej strane nosiča, aby sa uľahčilo nanášanie mäkkého lepidla bez pretiahnutia.
- Liner je možné po počiatočnom tlaku odstrániť, čím sa odhalí lakovateľný a oderu odolný nosič.
- Lepidlo a nosič sú veľmi dobre prispôsobivé, takže sú ideálne na utesnenie spojov a nitov s malým tlakom.
- Lepidlo je ideálne na rýchle utesnenie, pretože okamžite priľne k povrchu, čím sa skrúti čas vytvrdzovania v porovnaní s tmelmi.
- Naš výrobok neobsahuje fluórované chemikálie (PFAS), aby sa zabezpečila bezpečnosť pri používaní

Aplikácia

- Okamžité a trvanlivé utesnenie spojov, švov a nitov
- Jednoduchá a rýchla oprava plastových nádrží, síl a kontajnerov

Technické informácie (priemerné hodnoty)

Hodnoty v tejto časti by sa mali považovať len za reprezentatívne alebo typické a nemali by sa používať na účely špecifikácie.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| • Materiál nosiča | Ionomer film | • Farba krycieho materiálu | priehľadná |
| • Druh lepidla | akrylát | • Hrúbka krycieho materiálu | 60 µm |
| • Druh krycieho materiálu | siliconised PET | • Hrúbka pásky | 1100 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 330 % | • Operation temperature up to | 100 °C |
| • Sila pretrhnutia | 35 N/cm | • Prispôsobivosť | veľmi dobré |
| • Bez rozpúšťadiel | áno | • Ručné odtrhnutie | nie |
| • Odolnosť voči oteru | veľmi dobré | • UV odolnosť | 104 weeks |
| • Odolnosť voči starnutiu (UV) | veľmi dobré | • Water resistance | veľmi dobré |
| • Odstránenie bez zanechania zbytkov lepidla | nie | • Ľahko popisovateľná | áno |
| • Okamžitá lepiivosť | dobré | | |



tesa® 54411

Produktové Informácie

Hodnoty príľnavosti k

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| • Príľnavosť na ABS (počiatočná) | 12 N/cm | • Príľnavosť na sklo (počiatočná) | 11 N/cm |
| • Príľnavosť na hliník (počiatočná) | 9 N/cm | • Príľnavosť na oceľ | 11 N/cm |
| • vnútorná | | | |
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | | |

Ďalšie informácie

Je možné dosiahnuť vyššie hodnoty príľnavosti pri odlepovaní alebo dokonca skrátiť čas zdržania použitím

- tesa® 60153 Adhesion Promoter Adhézny aktivátor rýchleho vytvrdzovania pre kovy
- tesa® 60151 Adhesion Promoter Adhézny aktivátor skla na sklo

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa® potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa® výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.